

管道防腐热缩套

产品名称	管道防腐热缩套
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XFRY 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

管道防腐热缩套 XFRY

产品介绍：

性能和用途:

防腐热缩套由辐射交联聚烯烃外层，和双组份液体环氧底漆以及热熔胶内层组成的三层结构。主要功能是密封、防水、防腐、以及保护金属裸露部位，主要用于石油或天然气长输管道及保温管线焊口处的防腐，也可用于管道法兰连接、绝缘法兰及卡(锁)箍部位的密封防腐。

产品特点：

- 1、耐化学腐蚀、耐水浸泡、耐水汽渗透等性能好，耐紫外线服役寿命长、
- 2、热熔胶剪切强度和剥离强度高，对钢管、保温夹克、环氧及PE涂层粘着力强，密封性好；
- 3、配套环氧底漆只需预热到40~60℃便可以涂刷，可适应干膜或湿膜施工；
- 4、执行标准：SY/T 0413-2002；GB/T 23257

技术性能

项 目	测试方法	典型数据
-----	------	------

聚烯烃外层性能

拉伸强度	GB/T 1040	19MPa
断裂伸长率		600%
维卡软化点	GB/T 1633	98
脆化温度	GB 5470	< -65
击穿强度	GB/T 1408	36.8MV/m
体积电阻率	GB/T 1410	1013 .cm
耐环境应力开裂 (F50 , 50)	GB/T 1842	> 1000h
耐化学腐蚀 (7天)	GB/T 23257	100% ; 97% ; 98%

10%HCl ; 10%NaOH ; 10%NaCl

耐热老化后拉伸强度 (150 ,21d) GB/T 1040 18MPa

耐热老化后断裂伸长率 (150 ,21d) 530%

)

热熔胶性能

搭接剪切强度25	GB 7124	2.73MPa
搭接剪切强度50		0.5MPa
脆化温度	GB/T 23257	< -30
剥离强度 (PE/Steel) 25 ; 50	GB/T 2792	100N/cm ; 30N/cm
剥离强度 (PE/PE) 25 ; 50		110N/cm ; 30N/cm
剥离强度 (PE/FPE) 25 ; 50		120N/cm ; 35N/cm