

山东环氧防腐玻璃鳞片 乙烯基玻璃鳞片底漆面漆

产品名称	山东环氧防腐玻璃鳞片 乙烯基玻璃鳞片底漆面漆
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	24.50/千克
规格参数	品牌:明湖牌 产地:济南
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

环氧玻璃鳞片漆

环氧玻璃鳞片漆是双罐装，包括底漆和面漆。高膜厚环氧玻璃鳞片漆有白色、铁红、淡灰、淡绿、天蓝、桔黄、深灰等颜色。环氧玻璃鳞片漆提供优异的屏蔽性能，抗化学品的渗透，机械强度高，耐磨，抗水流冲击。环氧玻璃鳞片漆用于钢铁、混凝土防腐涂装，用于储罐、管道、机械设备、烟道、脱硫塔等施工。

产品数据

体积固体份：75～80%；膜厚：干膜100～300 μm；

理论涂布率：3.3m²/kg；150 μm 实际涂布率：允许适量损耗

施工参考

混合比(重量)：5:1 适用期：23℃，6h 熟化：30min

高压无气喷涂：大稀释量0～15%；喷孔0.53～0.66mm；喷出压力17～20MPa

有气喷涂：大稀释量5%～20%；喷孔2.0～2.5mm；喷出压力0.3～0.4MPa

干燥时间：表干2h，实干24h

注意事项：环氧玻璃鳞片漆的底材温度应不低于5℃并高于露点3℃，相对湿度<85%

表面要求

喷砂处理：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；或动力除锈至St3级，并保持清洁、干燥。粗糙度：Rz=45 ~ 75 μ m。

预涂底漆：环氧玻璃鳞片漆复涂表面必须清洁、干燥、无污染。

贮存与管理

贮存期：贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

包装规格：甲组份：20公斤；乙组份：4公斤。

闪点：混合后 > 27

比重：约1.45 ~ 1.50kg/L

联系人：房经理

手机：14753757994

Q Q:1429205769