

供应日本进口清水低温阴极电泳漆

产品名称	供应日本进口清水低温阴极电泳漆
公司名称	弥少电泳科技（东莞）有限公司
价格	220.00/KG
规格参数	清水:日本 CX130:130度固化 日本:日本
公司地址	长安镇宵边大道南15号
联系电话	0769-88007712 13925816500

产品详情

阴极电泳涂料CX130

【特点】

- 1 阴极电泳，耐腐蚀性良好，涂膜均匀，电镀与电泳之间无需更换挂具
- 2 涂膜均匀，易操作，易维护
- 3 在镀银、镀铜等易变色镀层表面影响极小，通透性好

【操作条件相关】

品名：CX130

原漆固体分	60%
电泳条件	电压 30~80V 时间 20~120秒
固化条件	80 ° 预烘15分钟 130 ° 烘烤40分钟
工作液浓度	10 ± 2%
温度	23~ 27 °
PH	4.5~ 5.0

电导率	350~450us/cm
溶剂含量	3 - 7 %
酸值(AV)	16~25 KOHmg/g

【涂膜性能】

项目	条件	测试结果
铅笔硬度	三菱Hi Uni	3-4H
结合力	井字格剥离	100 / 100
丙酮擦拭	1 Kg负荷反复	100次以上
耐酸性	5%H ₂ SO ₄ 浸渍(25)	120 Hr以上
耐水性	沸水 浸渍 4小时	无异常
盐雾	JIS H8617	72 Hrs
CASS	JIS H8617	96 Hrs

涂膜厚度：10 ~ 15 μm * 电泳钝化液 35 30秒浸渍处理

弥少电泳科技(东莞)有限公司

地址：东莞市长安镇宵边大道南15号8805

联系电话：13925816500 0769-88007712 王振

官网：<http://www.dgmishao.com>