

阳极哑光电泳漆，WT-1清水电泳漆涂料

产品名称	阳极哑光电泳漆，WT-1清水电泳漆涂料
公司名称	弥少电泳科技（东莞）有限公司
价格	330.00/KG
规格参数	清水:进口 WT-1:阳极哑光 日本:清水
公司地址	长安镇宵边大道南15号
联系电话	0769-88007712 13925816500

产品详情

1, 概要

MS-1000X阳极亚光电泳漆是一种具有良好涂膜外观、

涂膜性能、涂装作业性和涂料稳定性的新型无铅阴离子电泳涂料。

2, 开发方向

(1) 提高外观

平滑并保持低光泽的涂膜外观，可以满足客户的要求。

(2) 固化性

170 °C × 30分钟，180 °C × 20分钟固化；

(3) 改良树脂结构

高硬度型（4H以上）涂膜，减少摩擦带来的伤痕、涂膜脱落等。

(4) 良好的涂装作业性

具有优秀的膜厚均匀性，可减少涂料的使用量。

使用涂料回收装置（RO或UF），可以很大程度的提高涂料的利用率，

具有很高的经济性。

(5) 提高涂料稳定性

因含有消光剂，必须实施不间断的液循环。

3, 用途：

SUS，AL材，氧化表面，各类五金电镀件表面的电泳处理，提高工件的外观及相应性能。

MS-1000X- CN(Ver.1.01)

4, MS-1000X电泳漆的涂料特性

(1) 涂料特性

成分	MS-1000X原漆	备注
项目		
成分	丙烯酸氨基树脂 / 消光剂	
外观	淡白色液体	
固体份(%)	40 ± 1	140 × 1小时
粘度 (mpa · s/25)	500~3000	BM型粘度计 (25)
液分离稳定性 (70)	无分离沉淀	
储存期	12个月	

*本产品是RoHS限制对象6物质非含有。

(2) 电泳液稀释涂料配方 < 添加黑色浆后光泽20% >

纯水	760
MS-1000A原漆	40
MS-1000X原漆	200
合计	1000.0g

5, 涂膜性能

性能	170 ° C	180 ° C
项目		
烘烤时间	30min	20min
膜厚(mm)	10-12	10-12
铅笔硬度	4H	4H
附着力	100/100	100/100

耐0.5% NaOH性(20 ° C *72h)	10合格	10合格
耐5% HCL性(20 ° C *72h)	10合格	10合格
耐5% 硫酸性(20 ° C *72h)	10合格	10合格
CASS耐蚀性 (50 ° C *120h)	10合格	10合格
耐盐雾(35 ° C *120h)	10合格	10合格
耐甲苯溶剂性(20 ° C *144小时)	合格	合格

*铅笔:日本三菱 JIS铅笔硬度检验用

*以JIS 8602 · 2371 · 8617、ISO-12870 (8.5)为标准

弥少电泳科技(东莞)有限公司

地址：东莞市长安镇宵边大道南15号

联系电话：13925816500 0769-88007712王振

官网：<http://www.dgmishao.com>