

# 乌鲁木齐环氧富锌底漆厂家钢结构专用型

产品名称	乌鲁木齐环氧富锌底漆厂家钢结构专用型
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:博邦 现货:52 产地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐环氧富锌底漆批发厂家 环氧富锌灰色底漆，聚氨酯面漆 标线漆 划线漆

环氧煤沥青漆 耐高温漆 环氧漆 环氧树脂厂家直销。稀释剂。

防腐性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，具有阴极保护作用，耐水性能优异。

该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用。一道成膜在75um以上，可用作车间预涂底漆。其厚膜在15-25um时进行焊接，不影响焊接性能，此产品也可作为各种管材、煤气柜的防锈底漆使用。

类型：用于钢结构重防腐体系的底涂层

特点：漆膜强韧、防锈性能优越、配套性良好。环氧富锌底漆J4310 J4312

特性：漆膜强韧、防锈性能优越、配套性良好。用途：用于钢结构重防腐体系的底涂层

执行标准：HG/T3668-2000

技术指标：颜色：钢灰色，涂膜平整 粘度（混合后30分钟）：60-90KU 表干时间（23℃）：1H  
实干时间（23℃）：24H 干硬（23℃）：7D 锌粉含量：70%

包装规格：A组为20KG/桶，B组为1.5KG/桶 施工参数：稀释剂加入量：5-10% 理论涂布量：0.37KG/m<sup>2</sup>  
重涂间隔（23℃）：6H—30D

表面处理：喷砂除锈达到Sa2.5级，或手工除锈达St3级。

注意事项：以下情况之一应禁止室外表面处理作业和涂装作业：1、雨、雪、雾及大风天气；2、环境温度低于露点3℃以上；3、相对湿度大于85%；4、气温低于5℃或高于35℃

本产品是由环氧树脂、聚酰胺固化剂、着色剂、渗透剂等组成的双组份涂料，适用于热喷锌、热喷铝、无机富锌底漆等的渗透、加固、封闭。对无机富锌表面具有很好的封闭作用。增强了中间漆与底漆间的附着力。产品特性

1. 渗透性好、粘结力强，有效地加固、封闭无机富锌底漆。 2. 具有优良的防锈性能和附着力。 3. 具有良好的耐水性、耐盐雾性。

4. 与无机富锌底漆及环氧云铁中间漆具有良好的配套性。 物理参数

颜 色：透明清漆或铁红色

固体含量：质量固体含量： 40% ； 体积固体含量： 40% 密度：  
度：(1.05 ~ 1.15)克/毫升 闪 点：(闭口) 25

贮存期：存放于阴凉、干燥处，有效贮存期半年 包 装：10千克/组、20千克/组

干膜厚度 (  $\mu\text{m}$  ) 湿膜厚度 (  $\mu\text{m}$  ) 理论涂布率 (  $\text{m}^2/\text{L}$  ) 膜厚范围 ( 一道 ) 20 ~ 30 50 ~ 75 12.1 ~ 18.2

推荐膜厚 ( 一道 ) 25 58 14.5

#### 施工参考

热喷锌、热喷铝或无机富锌底漆干燥24h后可以进行封闭漆的喷涂。

浮尘的处理??可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。

油脂的处理??先用汽油或稀释剂清除，再用干净布擦干净。 施工方法：适用于空气喷涂。

施工条件：施工温度 ( 5 ~ 35 ) ；空气相对湿度小于85%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水接触。施工温度为 ( -5 ~ 5 ) 时可采用冬用型产品。 混合比及熟化时间：

A组分：B组分=7 : 3

( 质量比 ) ，以包装标识为准。施工前A、B组分按比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后使用。

混合后适用期：混合后5小时内用完。 温度 (  $23 \pm 2$  ) 推荐配套产品：ZB-06-3环氧云铁中间漆

ZB-04-401钢结构氟碳漆/ZB-04-501石油化工防腐氟碳漆 稀释剂及稀释比率：稀释剂ZB-X-1，稀释比率 ( 0 ~ 10 ) % ( 质量比 ) ，切勿稀释过量，用稀释剂ZB-X-1清洗工具。

干燥和复涂间隔时间

底材温度