山东 环氧煤沥青涂料 沥青防腐漆

产品名称	山东 环氧煤沥青涂料 沥青防腐漆
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

一、　组成：该漆由环氧树脂、煤焦沥青、片状云铁颜料、防沉剂、有机溶剂组成成分一，专用固化剂为成分二，两组分按规定比例分装配套供应。

二、　用途：该漆广泛用于水下钢结构和水泥构件的防腐防渗漏，地下管道及贮气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械防腐；化工及其他管道的内外壁防腐。它还适用于长年潮湿环境或施工环境潮湿的底材表面及涂膜要求韧性较高的部件。其防腐性能优异，机械性能良好，因该漆中含片状云铁颜料与底漆配套后，可形成致密、坚实、不透水涂层，所以该漆具有较低的水气渗透性和优良的耐水性。

项　目		指　标
漆膜颜色及外观		符合标准
柔韧性		3mm
冲击强度		40kg/cm2
硬度		0.2
固体含量		（70±2）%
附着力		2级
干燥时间	表干	3h
	实干	24h

三、　技术指标：

四、　常规性能：

项　目	指　标
10%NaCl水溶液	一年无变化
10%NaOH	一年无变化
10%H2SO4	一年无变化

耐海水性（与底漆配套）	一年无变化
耐盐雾性（与底漆配套）	1000h无变化
耐湿热性（与底漆配套）	1000h无变化
水气渗透率	不大于0.25

五、 施工参考：

1、 待底漆彻底干燥后涂刷。

2、 使用前把该漆的两组份按比例混合后充分搅拌并静置10分钟左右即可使用，施工必须在5°C以上。

3、 该漆可喷涂可刷涂可滚涂，如果粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装时不流淌为宜。

4、 该漆使用期为6h，时间过长易胶化。

联系人：房经理

手机：14753757994

Q Q:1429205769