

管道漆沥青漆工业漆 环氧沥青防锈防腐漆

产品名称	管道漆沥青漆工业漆 环氧沥青防锈防腐漆
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

该漆系以煤焦油沥青以及煤焦油为主要原料，加入稀释剂、改性剂、催干剂等有机溶剂组成。主要原料的配比一般因气候、温度、使用环境不同而不同，改性剂的使用按需求不同而添加。

主要用途 广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道的以及工矿企业冷却水管道的内壁防腐用底、面漆。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，黑色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 2小时，实干 24小时

铅笔硬度： H

附着力： 2(划圈法，级)

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水(3%盐水，25℃，30天)：不起泡，不生锈，不脱落

耐酸性(20%硫酸，25℃，30天)：不起泡，不生锈，不脱落

耐碱水(10%NaOH, 25℃, 30天)：不起泡, 不生锈, 不脱落

包装规格漆：20千克/斤,

固化剂：2.0千克/斤。

基本参数 配比：

漆料：H-100

固化剂 = 10 : 1(重量比)

施工时限：8h, (25℃)

理论用量：250 ~ 350g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数 涂装二至三道, 50 μm/道,

干漆膜250 μm以上

配套用漆 可作为底面合一漆使用; 与铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。表面处理有氧化皮钢材, 喷砂去锈质量达到Sa2.5级; 无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级; 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：X-17 重防腐环氧稀释剂 稀释率：0 ~ 15%(以漆料重量计)
喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm 喷出压力：15 ~ 20Mpa 空气喷涂：稀释剂：X-17 重防腐环氧稀释剂 稀释率：20 ~ 40%(以漆料重量计) 喷嘴口径：约2.0 ~ 2.5mm 喷出压力：0.3 ~ 0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-17重防腐环氧稀释剂 稀释率：0 ~ 10%(以漆料重量计)

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处, 漆料、固化剂一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明;
2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好, 用多少配多少, 搅拌均匀后使用, 8小时内用完;
3.施工过程保持干燥清洁, 配漆后固化剂包装桶必须盖严, 以免胶凝; 4.施工及干燥期间, 相对湿度不大于85%, 本产品涂装后须7天后才能交付使用

联系人：房经理

手机：15315592357

QQ:3523358782