无锡42crmo无缝钢管现货

产品名称	无锡42crmo无缝钢管现货
公司名称	无锡泰恒耀金属制品有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:冶钢 长度:12米 材质:42crmo
公司地址	无锡惠山区惠澄大道77号
联系电话	0510-88268696 18168859788

产品详情

无锡泰恒耀金属制品有限公司为无锡一家生产和销售于一体的企业，我们始终秉承客户至上，信誉第一，质量为宗的理 念，别人有的我们价格更低廉，同样的价格我们质量更优质。

20#无缝钢管为碳钢管，使用量很大的一种钢管，我公司规格齐全，大小口径，从薄壁到厚壁，应有尽有。

42CrMo无缝钢管厂家42CrMo无缝钢管销售商

42CrMo无缝钢管化学成份
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，如40Cr，42CrMo无缝钢管
42CrMo无缝钢管

②钢中主要合金元素，除个别微合金元素外，一般以百分之几表示。当平均合金含量小于1.5%时，钢号中一般只标出元素符号，而不标明含量，但在特殊情况下易致混淆者，在元素符号后亦可标以数字1，例如钢号12CrMoV和12Cr1MoV，前者铬含量为0.4-0.6%，后者为0.9-1.2%，其余成分全部相同。当合金元素平均含量大于等于1.5%、大于等于2.5%、大于等于3.5%……时，在元素符号后面应标明含量，可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素，均属微合金元素，虽然含量很低，仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%，硼为0.001-0.005%。 ④高级优质钢应在钢号最后加A，以区别于一般优质钢。 ⑤专门用途的合金结构钢，钢号冠以（或后缀）代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢，钢号表示为ML30CrMnSi。 化学成份： 碳C ：0.38～0.45 硅Si：0.17～0.37 锰Mn：0.50～0.80 硫S ：允许残余含量小于等于0.035 磷P ：允许残余含量小于等于0.035 铬Cr：0.90～1.20 镍Ni：允许残余含量小于等于0.030 铜Cu：允许残余含量小于等于0.030 钼Mo：0.15～0.25 42CrMo热处理： 退火annealing No.1 760±10℃退火，炉冷至400℃空冷。 HB220-230 正火normalize No.4 860±10℃正火，出炉空冷。 调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油（视产品型状复杂程度），680-700度回火。 HB217 调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油，再470度回火处理。 HRC41-45 调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油，再480度回火处理。 HRC35-45 调质quenching+tempering No.8

850°C淬油，再510度回火处理。 HRC38-42 调质quenching+tempering No.9 850°C淬油，再500度回火处理。 HRC40-43 调质quenching+tempering No.10 850°C淬油，再510°C回火处理。 HRC36-42 调质quenching+tempering No.11 850°C淬油，再560°C回火处理。 HRC32-36 调质quenching+tempering No.12 860°C淬油，再390度回火处理。 HRC48-52[1] 42CrMo无缝钢管重量计算公式 [(外径-壁厚)壁厚]0.02466=kg米(每米的重量)

无锡泰恒耀金属制品有限公司为一家专业致力于无缝钢管生产、加工、销售的企业。公司主要经营无锡20#钢管，无锡45#钢管，江苏厚壁管，无锡20G高压锅炉管等各种型号的钢管以及各种进口、国产合金钢管、不锈钢管、结构用无缝钢管，输送流体用无缝钢管,低中高压锅炉用无缝钢管、石油裂化管;合金无缝钢管、轴承钢管，特殊焊接钢管、螺旋管，镀锌管、不锈钢管 、钛合金管、外六角钢管，矩形管、异型管等。公司库存量大品种齐全。并与既大钢厂建立起扎实的业务关系。可为客户定制各种大口径、特殊厚壁、特殊材质的无缝钢管及合金钢管。