

PPA HTV-5H1natE瑞士EMS

产品名称	PPA HTV-5H1natE瑞士EMS
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	57600.00/吨
规格参数	品牌:PPA 型号:HTV-5H1 产地:瑞士EMS
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

PPA/HTV-5H1_nat_E/瑞士EMS

生产企业：瑞士EMS

分享到：

更多0

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别增强-玻纤增强 纤维级 注塑

该料用途

备注说明含50%的玻纤增强
加工条件加工条件

外观颜色

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸湿性	23 /5 0%rh	ISO 62	0.05	%
	密度	dry	ISO 1183	1.65	g/cm3
物理	吸水性	23 /s at	ISO 62	3.0	%
	模具	trans,d	ISO	0.45	%

性能	收缩率	ry	294			
	模具收缩率	long, dry	ISO 294	0.05	%	
机械性能	缺口冲击强度	Charpy, -30, dry(cond)	ISO 17 9/1eA	10(10)	kJ/m ²	
	冲击强度	Charpy, 23, dry(cond)	ISO 17 9/1eU	80(80)	kJ/m ²	
	缺口冲击强度	Charpy, 23, dry(cond)	ISO 17 9/1eA	11(11)	kJ/m ²	
	硬度	dry(cond)	ISO 2039-1	34(34)	MPa	
	拉伸模量	1mm/ min, dry(cond)	ISO 527	18000(17500)	MPa	
	冲击强度	Charpy, -30	ISO 9/1eU	80(80)	kJ/m ²	
	拉伸断裂强度	50mm/ min, dry(cond)	ISO 527	250(240)	MPa	
	电气性能	介电强度	dry(cond)	IEC 60 243-1	3535(3535)	KV/m
		抗电弧径迹性	cond	IEC 60112	600	V
		表面电阻率	cond	IEC 60093	1012	
体积电阻率		dry(cond)	IEC 60093	1011(1011)	.cm	
热性能	熔点	dry	ISO 11357	325		
	最大使用温度	short term, dry	ISO 2578	250		
	阻燃性	0.8mm	ISO 1210	HB	rating	
	热变形温度	1.80MPa, dry	ISO 75	285		

最大	long te	ISO	150	
使用	rm,dry	2578		
温度				
膨胀	23-55	ISO	0.15	10-4/K
系数	,dry	11359		
热变	8.00M	ISO 75	175	
形温	Pa,dry			
度				