

PBT SK605 陶氏杜邦

产品名称	PBT SK605 陶氏杜邦
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	26800.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:SK605 产地:陶氏杜邦
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

PBT/SK605/陶氏杜邦

生产企业：陶氏杜邦

分享到：

更多1

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别增强-玻纤增强 其它 注塑

该料用途

备注说明30%玻纤增强

加工条件加工条件

外观颜色

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
机械性能	断裂伸长率	23	ASTM D-638	2.6	%
	拉伸模量	23	ASTM D-638	10000	MPa
	挠曲模量	23	ASTM D-790	8965	MPa

	埃佐 缺口 冲击 强度(I zod)	23	ASTM D-256	112	J/m
	埃佐 无缺 口冲 击强 度(Izo d)	23	ASTM D-481 2	998	J/m
	挠曲 强度	23	ASTM D-790	200	MPa
	拉伸 强度	23	ASTM D-638	140	MPa
电气 性能	表面 电阻 率	---	ASTM D-257	0.1E15	Ohm
	耗电 因数	1E3Hz /1E6H z	ASTM D-150	0.002/0 .018	---
	介电 常数	1E3Hz /1E6H z	ASTM D-150	4/3.8	---
	介电 强度(短时)	1.6mm /3.2m m	ASTM D-149	23/17	Kv/m m
	体积 电阻 率	---	ASTM D-257	1E16	Ohm- cm
加工 性能	干燥 时间 ,除 湿式 干燥 机	---	---	2-4	h
	干燥 温度	---	---	110-13 0	
	加工 湿度 率	---	---	< 0.04	%
	熔胶 温度	---	---	240-26 0	
	模温	---	---	30-130	
热性 能	熔融 点	---	ASTM D-341 8	225	
	热变 形温 度	0.45M Pa/1.8 MPa	ASTM D-648	220/20 5	
其它	比重	---	ASTM	1.53	---

性能

D-792

收缩
率

纵向/
横向

--- 0.3/1

%