PBTSK605 NC010陶氏杜邦

产品名称	PBTSK605 NC010陶氏杜邦
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	26800.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:SK605 NC010 产地:陶氏杜邦
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

PBT/SK605 NC010/陶氏杜邦

生产企业：陶氏杜邦

分享到：

更多0

①原料描述部分规格级别其它 其它 其它

该料用途结构部件；工业应用；汽车应用　外观颜色

备注说明良好的强度；良好的硬度(玻璃纤维增强，30% 重量比)

②加工条件加工条件

③原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度		ASTM D792	1.53	
机械性能	抗压强度	5 mm/min, 3	ASTM D695	202	MPa

		.20mm,23℃			
	拉伸强度	23℃	ASTM D638	140	MPa
	拉伸模量	23℃	ASTM D638	10000	MPa
	弯曲模量	23℃	ASTM D790	8970	MPa
	弯曲强度	23℃	ASTM D790	200	MPa
	断裂点伸长率	23℃	ASTM D638	2.6	%
	低温缺口冲击强度		ASTM D256	101	J/m
	缺口冲击强度	-40℃	ASTM D256	101	J/m
	缺口冲击强度	23℃	ASTM D256	112	J/m
	非缺口冲击强度	-40℃	ASTM D256	1120	J/m
	非缺口冲击强度	23℃	ASTM D256	998	J/m
热性能	热变形温度	0.45Mpa,未退火	ASTM D648	220	℃

	- 1.8 Mpa, 未退火	AS TM D6 48	205	°C
线性热膨胀系数	平行流动方向	73 to 1 30 °F (23 to 55°C)	AS TM E83 1	0.0 000 30 cm/c m/°C
	垂直流动方向	73 to 1 30 °F (23 to 55°C)	AS TM E83 1	0.0 000 90 cm/c m/°C
熔点			225	°C
阻燃等级	- 0.7 mm	UL 50	HB 94	
	- 1.5 mm	UL 0	HB 94	
	- 3.0 mm	UL 0	HB 94	
其它性能	极限氧指数	AS TM D2 863	19	%