

美国科慕PFA PTFE ETFE 总代理商

产品名称	美国科慕PFA PTFE ETFE 总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	科慕:美国科慕PFA塑料价格 PFA/PTFE/ETFE:PFA/PTFE/ETFE代理商 美国:美国PFA/PTFE/ETFE中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国科慕PFA/PTFE/ETFE 总代理商，美国科慕（杜邦）PFA/PTFE/FEP/ETFE总代理商，江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/ 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省等全国各地，均可发货。

品名	平均粒径 μm	体积密度g/l	压缩比RR	特征	成型法	典型用途
Teflon 601X	570	465	10-300	极高分子量和优异的伸展性	糊状挤出	多孔膜、板
Teflon 605XTX	675	500	10-300	良好的机械性能		多孔膜、硬管、软管、密封圈
Teflon 650XTX	490	465	10-400	高分子量和优异的机械性能		多孔膜
Teflon 62X	490	465	100-600	弯曲寿命(耐久性)或耐应力、开裂性良好		硬管、软管、细管
Teflon 62XTX	370	470	400-600	比62X适合更高压缩比，连续长度增加		硬管、软管、细管
Teflon 6CX	460	480	250-2000	适用于工业管材、电线绝缘		电线、硬管、软管
Teflon CFP6000X	500	460	250-3000	适合小制件、薄壁管材和电		电线、细管、薄壁软管

Teflon 640XTX	400	460	250-5000	线绝缘	
Teflon 641XTX	400	460	250-5000		
Teflon 65X/65AX	685	550	10-300	一般工业用途	生料带、电线、软管、硬管

Teflon PTFE 模压料(Granular)

Teflon PTFE模压料包括一般细粉料和流动性佳的造粒料，能满足不同模压加工方法，制备，成各种管、棒、板等型材。

商品名 一般品名	平均粒径 μm	堆积密度g/L	SSG	特征	成型法	典型用途
Teflon 7CX	28	250	2.16	微粒子形态，颗粒堆积密度小，纤维状，适合成型薄的厚度	一般压缩成型	填充PTFE的基础树脂，隔膜板成型用
Teflon 7AX	30	470	2.16	微粒子形态，颗粒堆积密度大，适合大型毛坯		切削板、带用大毛坯”改为“车削板、车削膜用大型毛坯
Teflon 8AX	490	680	2.15	造粒形态，颗粒堆积密度大，粉末流动性良好	一般压缩成型 自动成型等 压成型	机械加工用原材料，适合自动成型品
Teflon807NX	600	950	2.16	造粒形态，颗粒堆积密度大，粉末流动性良好。对薄型模具的填充性佳		机械加工用原材料，各种自动成型品如：套管、球座等压产品
Modified PTFE Teflon NXT70	35	350	2.17	疲劳寿命佳，大毛坯变形更小	一般压缩成型	隔膜片
Teflon NXT75	35	350	2.17	微粒子形态，耐蠕变，热焊接性能佳		密封件、板、焊接用各种成型品
Teflon NXT85	400	780	2.17	容易焊接，耐蠕变，更高的电击穿强度	一般压缩成型 自动成型等 压成型	阀座、接头、焊接，用于各种成型品

品名 一般品名	形状	MFR 9/10分钟	特征	成型法	典型用途
Teflon 340	粒状 (Pellet)	14	通用料	注塑成型 挤出成型	注塑成型、继手、电

Teflon 345		5	耐应力破坏性改良品	挤出成型 模压成型	线覆盖、管 厚壁电线、管、膜
Teflon 350		2	耐应力破坏性佳, 适用于化学装置内衬	挤出成型 传递成型 模压成型	内衬制品、软管、管、膜、热缩套管
New PFA					
Teflon416HP	粒状 (Pellet)	40	纯薄度厚度高、小制件成型用	注塑成型 挤出成型	管材、小零件、管、细小电线
Teflon420HP		38			
Teflon920HP			纯度高标准品	挤出成型 模压成型	管晶片提篮、继手、管
Teflon440HP		14			
Teflon940HP			耐应力破坏性佳, 适用于化学装置内衬	挤出成型 模压成型	厚壁电线、管、膜
Teflon445HP		5			
Teflon945HP			耐导应体装力破置坏性佳, 适用于半导体装置	挤出成型 传递成型 吹塑成型	内衬制品、软管、管、膜、热缩套管、瓶
Teflon450HP PLUS		2			
Teflon950HP PLUS			纯度高、成型产品的表面平滑性佳适用于渗透性极低、耐应力破坏性佳的半导体装置	挤出成型 传递成型 吹塑成型	内衬制品、软管、管、膜、热缩套管、瓶
Super PFA					
Teflon451HP	粒状 (Pellet)	2			
Teflon951HP Plus			纯度高、渗透性极低、耐应力破坏性高	挤出成型	管、内衬
Teflon 9738	粉体	5	旋转成型、旋转内衬用	旋转成型	药液容器、贮槽、内衬、Super PFA

MFR:指以湿度372 ° C ,荷重5Kg所测量的值