

现货直销耐高温抗静电硅胶 烤箱密封条用硅胶

产品名称	现货直销耐高温抗静电硅胶 烤箱密封条用硅胶
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:TN-339JH/B 撕裂强度kN/m :15 抗静电系数:109~12
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

产品详情

1、抗静电硅胶原料除具有一般的有机硅橡胶的特征外，还赋予了抗静电的效果，该产品分为模压类和挤出类系列。

2、抗静电硅胶原料具有优良的防静电功能，制品表面电阻值为 10^6 - 10^9 。

3、抗静电硅胶原料用于制造各类防静电的烤箱密封条、电线电缆、胶管胶条等，有防静电性能和防尘要求的硅胶制品，具体的防静电系数，可以根据客户要求调整。

1、防静电性能优异

2、加工性能好

3、防尘性能好

4、无掉黑现象

5、适合模压成型，挤出成型等多种成型工艺

抗静电硅胶

项目	要求						
	TN-329JH/B	TN-339JH/B	TN-349JH/B	TN-359JH/B	TN-369JH/B	TN-379JH/B	TN-380JH/B
外观	透明或黑色固体，无明显机械杂质						
密度 (g/cm ³)	10.8 ± 0.03	1.10 ± 0.03	1.12 ± 0.03	1.15 ± 0.03	1.17 ± 0.03	1.19 ± 0.03	1.22 ± 0.03
硬度 (邵尔A型)	20 ± 2	30 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2	70 ± 2	80 ± 2
拉伸强度, Mpa	7.0	7.5	8.5	9.0	8.5	8.5	8.0
伸长率, %	800	720	720	620	400	320	160
撕裂强度kN/m	12	15	20	25	30	25	15
抗静电系数	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12
可塑性	120~170	140~190	160~210	180~230	220~270	260~310	310~360

当在室温（避免阳光直射，最高32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生

之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。