混凝土内外墙封闭胶,A12柔性补缝膏

产品名称	混凝土内外墙封闭胶,A12柔性补缝膏
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:工程师 型号:A12柔性补缝膏 产地:北京
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

楼板防水密封胶,混凝土内外墙封闭胶,

墙体活动裂缝封闭胶,详情咨询:赵工18600262690

工程师A12柔性补缝膏

一一墙体活动裂缝封闭专用

A12柔性补缝膏是专为墙体裂缝修复而设计，适用于活动裂缝的封闭，固化后具有柔韧性、高粘接性，可弥盖裂缝，并可随着裂缝宽度的变化而伸缩，保持基层的完整性，提高基层的防水性及耐久性。是既具有高分子材料的柔性，又具有无机材料的耐久性的新型补缝材料，克服了用普通水泥砂浆嵌填板缝后产生裂纹的缺点。

一、 用途

n 混凝土活动裂缝的表面封闭和开槽封闭；

n 混凝土内、外墙板，屋面板、楼板的防水密封；

n 外墙外保温面层裂缝修补；

n 轻质墙体材料缝隙的填充和修补。

二、 特点

n 良好的柔韧性，填缝后不开裂，封闭并跟随裂缝的变化；

n 良好的耐久性高，耐紫外线、抗渗性、抗裂性，防水，提高结构的使用寿命；

n 开盖即用，涂刮时不流淌下坠，手感舒适，与基层有良好附着力；

n 优异的环保性，属绿色建材，可潮湿基层施工。

三、 性能

序号	指标	参数
1	外观	白色膏状
2	固含量，%	≥ 65
3	拉伸强度，MPa	≥1.0
4	延伸率，%	≥300
5	不透水性，MPa	> 0.4

四、 用法

方法一：表面封闭法

1、基层要求

基层表面应平整、清洁、坚固、干燥；

2、底涂处理

修复裂缝前，先在裂缝两侧粘贴防污条，防止施工时补缝膏粘污其它部位；

用A12专用底涂涂刷在干净的基层表面，宽度10-20mm；10分钟后进行封缝施工。

3、封闭施工

用腻子刀刮平A12柔性补缝膏，厚度2mm，宽度10-20mm；

立刻揭去防污条，固化过程应防止碰损、污染；

24小时后固化，干燥养护7天即可。

方法二：开槽封闭法

1、基层处理

开槽：沿裂缝方向开槽，去除表面涂料、腻子等，露出抹灰砂浆层或墙体层，开槽宽度50mm；深度3 mm；基层应平整、清洁、干燥、无浮灰。

防污：先在裂缝两侧粘贴防污条，防止施工时补缝膏粘污其它部位；

2、底涂处理

底涂：用A12专用底涂涂刷在干净的基层表面， 10分钟后进行封缝施工；

隔离: 沿着裂缝贴宽度为15-20mm的隔离胶带。

3、封闭裂缝

刮A12：沿开槽表面刮抹A12柔性补缝膏，填满凹槽，并与两侧刮平，立刻揭去防污条。建议一次刮平，因为A12为柔性材料，次日固化后不易用砂纸打磨平整。

刷涂料：A12干燥养护2天，表面直接刷弹性涂料。不建议刮其它腻子，避免刚性的腻子受到变形时自身开裂。

五、 包装、用量及储存：

n 包装：A12柔性补缝膏：10kg/桶；A12专用底涂：10kg/桶；

n 储存：保质期为12个月，桶盖密封，存放在5°C以上通风干燥处，防止阳光直射和冻结。

n 用量：10m/kg左右

楼板防水密封胶,混凝土内外墙封闭胶,

墙体活动裂缝封闭胶,详情咨询:赵工18600262690