

德国巴斯夫PA66代理商

产品名称	德国巴斯夫PA66代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.10/KG
规格参数	巴斯夫:德国巴斯夫总代理商 A3K:BASF塑料报价 德国:巴斯夫PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫PA66代理商，德国巴斯夫PA66塑胶原料中国地区代理商，公司供应德国巴斯夫PA66 POM PBT TPU 系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。德国巴斯夫PA66代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

德国巴斯夫PA66代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等供应尼龙聚酰胺66系列牌号：PA66德国巴斯夫A3K、A3SK标准级PA66德国巴斯夫A3Z、A3L增韧级高流动PA66德国巴斯夫C3U用于电绝缘部件如接线端子PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定PA66德国巴斯夫A3W2G10玻纤增强50%PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤增强gf15%PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤增强gf25%PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤增强gf35%PA66德国巴斯夫A3WG7玻纤增强gf30%PA66德国巴斯夫A3UG5无卤阻燃gf25%PA66德国巴斯夫A3WGM53玻纤增强15%PA66德国巴斯夫A3HG5玻璃纤维增强材料30% 电器导线绝缘材料BK00564PA66德国巴斯夫A3HG7玻纤增强35%热稳定性,耐油性,抗热老化性,耐气候

PA66 聚66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些化剂的抵抗力较弱。条件 干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。模具温度：建议80 。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提。