

重庆201不锈钢板 重庆201不锈钢板价格

产品名称	重庆201不锈钢板 重庆201不锈钢板价格
公司名称	重庆鹏乾商贸有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	太钢:太钢不锈钢板 304:304不锈钢板 山西:重庆不锈钢板
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道金桥路3号加工楼7号
联系电话	023-68939958 13608351065

产品详情

重庆201不锈钢板，重庆201不锈钢板价格，重庆201不锈钢板厂家、重庆鹏乾商贸有限公司是重庆市不锈钢行业中创立最早，规模最大、实力最强的企业之一，主营：不锈钢管，不锈钢板，304不锈钢板，321不锈钢板，316不锈钢板，316L不锈钢板，309S不锈钢板，904L不锈钢板，310S不锈钢板,不锈钢中厚板库存常年保持万吨以上，为更好的服务客户扩大经营范围，我公司特开办了上门送货服务，并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。公司自创办以来，一直坚持“诚信合作，共同发展”的经营理念，在这一理念的指导下，我公司在短短几年中从一个小公司已跃为重庆不锈钢行业中的佼佼者！

不锈钢中板：201（1Cr17Mn6Ni5N）304(0Cr18Ni9) 304L(00Cr19Ni10) 321(1Cr18Ni9Ti)

316(0Cr17Ni12Mo2) 316L(00Cr17Ni14Mo2) 310S(0Cr25Ni20) 316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti)904(00Cr20Ni25Mo4)。

公司加工厂：拉丝贴膜、6K、8K镜面、抛光、黄钛、黑钛、玫瑰金、无指纹，等各种彩色不锈钢板。剪折加工：天沟、割圆、割方、等各种加工。各种规格：耐高温、耐腐蚀，耐硫酸。不锈钢板厂秉承诚信服务、恪守信誉的宗旨，在同等的质量下，保证以最低的价格，最完善的服务，最高的信誉来答谢各界朋友的支持和厚爱，欢迎您的来电、咨询，我们将竭诚为您服务！

重庆201不锈钢板材具有一定的耐酸、耐碱性能，密度高、抛光无气泡、无针孔等特点，是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要用于做装饰管、工业管、一些浅拉伸的制品。

重庆201不锈钢板化学成分

(C) 碳: 0.15

(Si) 硅: 0.75

(Mn) 锰:5.5 ~ 7.50

(Cr) 铬:16.0 ~ 18.0

(N) 氮: 0.25

(P) 磷: 0.060

(S) 硫: 0.030

(Ni) 镍: 3.50-5.50%

(Cu) 铜: 半铜 0.8%

高铜 1.5%

见GB/T 20878-2007

重庆201不锈钢板发展

重庆201不锈钢板，重庆201不锈钢板价格，重庆201不锈钢板厂家、200系列不锈钢是在二战时期，作为300系列不锈钢的代用品在美国首先开发成功的。当时，由于战争的原因，作为战略物资的镍被各有关国家严格控制，美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重不足的情况下，不锈钢的生产和供应问题，美国开发出了这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。

二战结束后，美国镍的供应状况逐步改善，因此，300系列不锈钢的生产不再受原料紧张的制约，因此200系列就没有再得到大的发展。几位当初参与开发200系列不锈钢的印度人，回到印度后，从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情出发，将在美国开发的200系列钢种的不锈钢品种带回印度。

200系列不锈钢的应用在印度所以成功，是由于在一些特定的用途中有可能替代304不锈钢。

在中国市场上售出的大部份200系列不锈钢几乎没有按照国标控制硫、碳含量，以锰(和氮)取代部分或全部镍来生产更低镍含量的奥氏体不锈钢。

这种系列材料的缺点是：18%以下的铬含量与低的镍含量达不到平衡而形成了铁素体，为此，200系列不锈钢中的铬含量降到13.5%~15%，某些情况下降到了13%~14%，其耐腐蚀性是不能与304和其他类似的钢相比的。此外，在沉积区和缝隙的腐蚀部位常见的酸性条件下，锰和有些情况下铜降低了再钝化的作用。200系列钢在这些条件下的毁坏速度大约是304不锈钢的10-100倍。在生产中常常不能控制这些钢中残余的硫含量和碳含量，材料无法溯源跟踪，甚至在材料回收利用也如此。如果不说明Cr-Mn钢，它们就会成为一种危险的废钢混合原料，导致铸件含有意想不到的高锰含量。

重庆201不锈钢板，重庆201不锈钢板价格，重庆201不锈钢板厂家、重庆201不锈钢板种类

中国主要有以下几种200系钢种：J1，J3，J4，201，202。后来又出现了镍含量控制更低的200等钢种，至于201C，就是在这后期中国个别钢厂研发的201的引申钢种，201的国家标准牌号是：1Cr17Mn6Ni5N，201C在201的基础上继续减少镍的含量，增加锰的含量。

重庆201不锈钢板物理性能

抗拉强度:520MPa

屈服强度:275MPa

伸长率 :55 to 60%

弹性模量:29,000,000 psi 折合为 : 203000MPa

硬度要求 (布氏硬度) HRB<183N/mm²(MPa)。

密度 :.280lbs/cubic inch(密度7.93g/cm³)

重庆201不锈钢板 , 重庆201不锈钢板价格 , 重庆201不锈钢板厂家、重庆201不锈钢板密度