

# 天津河北区篮球场塑胶材料厂家篮球场场地施工

产品名称	天津河北区篮球场塑胶材料厂家篮球场场地施工
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

## 产品详情

### 天津河北区篮球场塑胶材料厂家篮球场场地施工

丙烯酸球场涂层系统的共通特性:是完全不含石棉、铅或水银等化合物,合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能,颜色持久深入,不退色,不脱落。保养容易,维修费用低,在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择,包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长,一般在6年以上,如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲击力,降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会(ITF)认可产品,国际比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层,以相宜的价格,提供优质的运动场地地面材料。被推崇为最经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

### 折叠编辑本段施工流程

### 折叠施工条件

温度:地面温度不低于5 , 不高于45 ;

湿度:空气相对湿度不超过85%;

坡度:不低于3:1000 , 不大于5:1000 ;

平整度:三米直尺高差不超过3mm;

### 折叠施工程序

1. 试水:检验地基平整度,满足不了要求则地基承建商应依球场建设商的要求修补。

A、试完水的球场地面检查,将积水位置用白粉笔圈画出来;

B、用中涂料和专用砂/水泥充分搅拌后修补该处;

C、完成后再用直尺量度该处,将误差控制在3mm以内;

D、全场修补完毕再放水检查,积水处深度不超过3mm即为合格,可进行下步施工。

2. 施工底漆:

A、底漆A:B料按5:1:水4~4.5配搅拌均匀,沿球场用滚涂/刮涂均匀刮涂于地面;

B、一般干透时间为6小时,待其干透后检查场地,铲除粗糙、凸起的部位砂颗粒;

C、放水检查,若发现积水位置,处理方法同(1)。

3. 施工第一道中层:

A、中涂1:1兑砂:0.5兑水泥:适量水按配比搅拌,材料搅拌均匀后,沿球场纵向将材料倒于地面,成条状用专用刮把随后均匀刮涂;

B、刮至场边时反刮,不能停顿;

C、一般干透时间为6小时,待其干透后检查场地,铲除粗糙、凸起的部位,保证地面平整无大颗粒;

D、放水检查,若发现积水位置,处理方法同(1)。

4. 施工第二道中层:中涂配比一样,沿球场刮第二道中涂,无需测积水,铲除凸起的大颗粒。

5. 施工第一道面漆分色(面漆1:0.3砂)。

A、按国际标准尺寸,根据已确定的颜色拉线,按不同的颜色分开施工;

B、材料搅拌均匀后，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿；

6. 施工第二道彩色层面(1:0.2砂)。

A、按国际标准尺寸，根据已确定的颜色拉线，按不同的颜色分开施工；

B、材料搅拌均匀后，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿；

7. 涂施彩色面层:沿球场纵向施工，不加砂。

A，按不同的颜色分开施工；

B、搅拌后的材料，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

C、刮至场边时反刮，不能停顿；

D.最好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，可以避免刮痕印。

注:25KG/桶的面漆分成2桶,水瓢量1.5~2瓢即可。

8. 划线用专用划线漆。

A、将美纹纸按标准尺寸粘于涂料地面；

B、用毛刷将专用划线漆涂刷间缝位置；

C、干透后缓慢从顶端揭起分界纸。

9. 完工清场。

注:夏天地面温度不能高于45C,冬天地面温度低于5C时不要施工,分色层/纯面层,施工时如有喷面设备,表面效果更佳。