ABS AG15A1 台湾台化

产品名称	ABS AG15A1 台湾台化
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

ABS AG15A1
台湾台化--专业代理经销台湾台化ABS,PP,PC/ABS，现货,期货，柜货，散货供应国内市场，批发价格！

ABS AG15A1 台湾台化优势:
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

ABS 加工条件

ABS常用于镀金品，注意事项如下：1、料管温度宜高，约210~230度2、射出温度宜慢（用二次加压法）、射出压力宜低，否则合压力集中3、不可用离模剂4、以背压控制收缩下陷及熔接线之留痕5、成品表面不可有创痕加工温度：1、螺杆式套筒加热温度180~240度，射出压力700~1200kg/cm²,水分控制在0.3%以下才可成型，料管温度第一段为200-250度，第二段为190-240度，第三段为180-240度，第四段为160-200度，模具温度为40-85度，螺杆转速为40-100rpm，保压为20-50kg/cm²,背压为0-200 kg/cm²。2、柱射式套筒温度：喷嘴200-260度，第一段200-260度，第二段为200-240度，第三段为180-2630度，模温50-80度，射出压力1000-2000 kg/cm²。

ABS 的应用：

ABS树脂具有良好的综合性能，所以其应用相关广泛。ABS树脂广泛应用于汽车工业、电器仪表工业和机械工业中，常作齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等；在家用电器和家用电子设备的应用前景更广阔，如电视机、收录机、冰箱、冷柜、洗衣机、空调机、吸尘器和各种小家电器材；日用品有鞋、包、各种旅行箱、办公设备玩具及各种容器等；低发泡的ABS能代替木材，适合作建材、家具和家庭用品。电镀制品常作为金属代用品，如栅条、散热器、车轮罩等配件以及铭牌、装饰件等。

ABS 的特性：

ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能、尺寸稳定性、电性能、耐磨性、抗老化药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，溶于蜷、酮、酯。ABS树脂热变形温度较低，可燃，耐候性较差。熔融温度在217-237度，热分解温度在250度以上。黑色的颜料ABS制品耐候性较好，他在室外暴露2年经太阳和大气侵蚀，其外观和性能都基本不变。