

美国杜邦1802沙林树脂Surlyn片材挤出成型

产品名称	美国杜邦1802沙林树脂Surlyn片材挤出成型
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	美国杜邦1802:高透明片材挤出 沙林树脂Surlyn:25公斤/包 沙林树脂用途:流延薄膜,薄膜,片材
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

美国杜邦1802沙林树脂Surlyn片材挤出成型

1802杜邦SURLYN 树脂加工注意事项：

- 1、SURLYN 具有吸湿性，拆装后暴露在空气中过久，会影响成型的质量，所以在成型前请先烘干，烘干温度请控制在60~65 ‘ C，时间约6~8小时。
- 2、烘干设备中若无除湿设备请勿使用，否则加热只会让含水率上升。
- 3、射出成型时，请加冷却水降低成型温度，以控制硬度、结晶度等物性，防止结晶速度过快或不均产生的水波纹。
- 4、射出温度控制约在190~220 ‘ C之间，模具温度约在10~15 ‘ C(需外加冷冻水)，零件的冷却时间约射出时间的2~3倍。冷却时间长一点可使结晶较为完全，
避免零件变形。
- 5、压力请以饱压射出，因为原料流动性较低。
- 6、可以利用PE来增加硬度，不过添加量以5%为上限。

7、生产完后，请以PE清洗射出机料管，以免停机后再开造成设备损坏。

Surlyn 1802/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 片材挤出成型,吹塑薄膜, 外观颜色
共挤出成型,流延薄膜
该料用途 流延薄膜,薄膜,片材
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTMD792	0.940	g/cm
	密度	ISO1183	0.940	g/cm
	熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C /2.16kg)	ASTMD1238	4.3	g/10min
		ISO1133	4.3	g/10min
热性能	IonType		Sodium	
	维卡软化温度	ASTMD1525	75.0	° C
		ISO306	75.0	° C
	熔融峰值温度 溶融温度 (DSC)	ASTMD3417	99.0	° C
		ISO3146	99.0	° C
	FreezingPoint	--	ISO3146	75
--		ASTMD3417	75	° C

公司供应Surlyn型号如下：

Surlyn PC2000 高透明 香水瓶专用料

Surlyn 1601 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、低凝胶

Surlyn 1601-2 良好的热封性

Surlyn 1601-2LM 低吸水性

Surlyn 1601B 低凝胶

Surlyn 1601B-2 低防粘连

Surlyn 1605 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1605SBR 低滑动性、低防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1650 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652-1 低凝胶

Surlyn 1652SB 滑动、防粘连

Surlyn 1652SBR 滑动、防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1652SR 滑动、良好的脱模性

Surlyn 1702 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的粘合性

Surlyn 1702-1 低凝胶

Surlyn 1705 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1705-1 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn 1707 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1802 良好的耐磨性能、高透明、耐油脂的、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、高光泽

Surlyn 1855 良好的耐磨性能、高透明、高耐应力开裂性、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1856 良好的柔顺性

Surlyn 1857 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1901

良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的抗冲性能、良好的撕裂强度

Surlyn 2601 良好的撕裂强度、高光泽、良好的硬度、低温热封性、良好的牵伸性

Surlyn 7930 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 7940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8120 良好的柔顺性、低硬度

Surlyn 8140 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度

Surlyn 8150 良好的强度、高透明、良好的撕裂强度、良好的耐磨性能、低温韧性

Surlyn 8320 良好的柔顺性、共聚物

Surlyn 8527 良好的耐磨性能、高透明、共聚物

Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8670 产品特性：共聚物

Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8945 回弹性、良好的抗冲性能、良好的成型性、易加工性、高流动的

Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9120 低温韧性

Surlyn 9150 良好的硬度、高透明、良好的撕裂强度、低温韧性

Surlyn 9320W 低硬度、良好的柔顺性

Surlyn 9450 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9520 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9650 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9720 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9721 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9730 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9910 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9945 易加工性、高流动的

Surlyn 9950 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9970 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

SURLYN HPF2000 美国杜邦良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性