

济宁桥梁加固二次灌浆料厂家价格

产品名称	济宁桥梁加固二次灌浆料厂家价格
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

CGM灌浆料系列产品(以下简称CGM灌浆料)是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质,经一定工艺加工而成的干混砂浆。在现场使用时只需添加规定量的水搅拌均匀即可施工,简便、快捷。CGM灌浆料的施工方法1、施工前应准备搅拌设备、养护物品和必要的工具。2、CGM加固型灌浆料的施工方法(1)CGM灌浆料拌合时,加水量应按随货提供的产品合格证上的用水量加入,搅拌均匀即可使用。在满足施工流动度的条件下尽量降低用水量。严禁使用明显沁水的搅和料进行灌浆。(2)CGM灌浆料的拌合可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用强制式机械搅拌方式。(3)每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将拌合好的灌浆料用完。(4)冬期施工时,应采用不超过60℃的热水拌合灌浆料,浆体的入模温度在10℃以上。(5)现场使用时,严禁在CGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

使用方法准备:清扫表面、不得有碎石、浮浆、油污等杂物。灌浆前24h表面应充分湿润。灌浆前不得有积水。支模:模板不得漏浆,模板顶部高出灌浆上表面50mm左右。搅拌:在搅拌桶内加入一定量的水,然后将料倒入桶内搅拌,搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右,搅拌时叶片不得提至浆料液面之上,以免带入空气。灌注:从一侧灌浆直至从另一侧溢出,必要时可用竹片插捣。养护:灌浆后3-5小时应将灌浆层表面抹压光,之后即覆盖湿润的布或草袋洒水养护,浇水养护时间不得少于7天,浇水次数以保持高强度灌浆料处于湿润状态为准。