

天津蓟县丙烯酸篮球场施工塑胶篮球场建设欢迎来电

产品名称	天津蓟县丙烯酸篮球场施工塑胶篮球场建设欢迎来电
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

产品详情

天津蓟县丙烯酸篮球场施工塑胶篮球场建设欢迎来电

丙烯酸篮球场丙烯酸篮球场涂层系统的共通特性:是完全不含石棉、铅或水银等化合物,合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能,颜色持久深入,不退色,不脱落。保养容易,维修费用低,在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择,包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长,一般在6年以上,如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲击力,降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会(ITF)认可产品,国际比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层,以相宜的价格,提供优质的运动场地地面材料。被推崇为最经济的休闲及专业篮球场地面系统。

丙烯酸篮球场系列

丙烯酸篮球场系列,包括硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统。

硬地丙烯酸面层(硬地球场面层厚度1.5mm-2mm,可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层)

弹性丙烯酸面层(弹性球场面层厚度3.0mm-8mm,可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层)

- 1、丙烯酸篮球场专用涂料,采用100%高级丙烯酸材料制成,无毒、无石棉,为环保型面层材料;
- 2、适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪。色泽纯正;

3、使用寿命长，使用年限可达8-10年(具体情况视场地基础质量及施工质量而定);

4丙烯酸篮球场专用涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可;

5、性能价格比极具竞争力;

6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。

折叠编辑本段施工流程

折叠施工条件

温度:地面温度不低于5℃，不高于45℃；

湿度:空气相对湿度不超过85%;

坡度:不低于3:1000，不大于5:1000；

平整度:三米直尺高差不超过3mm;

折叠施工程序

1. 试水:检验地基平整度,满足不了要求则地基承建商应依球场建设商的要求修补。

A、试完水的球场地面检查，将积水位置用白粉笔圈画出来;

B、用中涂料和专用砂/水泥充分搅拌后修补该处;

C、完成后再用直尺量度该处,将误差控制在3mm以内;

D、全场修补完毕再放水检查,积水处深度不超过3mm即为合格,可进行下步施工。

2. 施工底漆:

A、底漆A:B料按5:1:水4~4.5配搅拌均匀,沿球场用滚涂/刮涂均匀刮涂于地面;

B、一般干透时间为6小时,待其干透后检查场地,铲除粗糙、凸起的部位砂颗粒;

C、放水检查,若发现积水位置,处理方法同(1)。

3. 施工第一道中层:

A、中涂1:1兑砂:0.5兑水泥:适量水按配比搅拌,材料搅拌均匀后,沿球场纵向将材料倒于地面,成条状用专用刮把随后均匀刮涂;

B、刮至场边时反刮,不能停顿;

C、一般干透时间为6小时,待其干透后检查场地,铲除粗糙、凸起的部位,保证地面平整无大颗粒;

D、放水检查,若发现积水位置,处理方法同(1)。

4. 施工第二道中层:中涂配比一样,沿球场刮第二道中涂,无需测积水,铲除凸起的大颗粒.

5. 施工第一道面漆分色(面漆1:0.3砂)。

A、按国际标准尺寸,根据已确定的颜色拉线,按不同的颜色分开施工;

B、材料搅拌均匀后,沿球场纵向将材料倒于地面,成条状用专用刮把随后均匀刮涂;

C、刮至场边时反刮,不能停顿;

6. 施工第二道彩色层面(1:0.2砂)。

A、按国际标准尺寸,根据已确定的颜色拉线,按不同的颜色分开施工;

B、材料搅拌均匀后,沿球场纵向将材料倒于地面,成条状用专用刮把随后均匀刮涂;

C、刮至场边时反刮,不能停顿;

7. 涂施彩色面层:沿球场纵向施工，不加砂。

A，按不同的颜色分开施工;

B、搅拌后的材料，沿球场纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂;

C、刮至场边时反刮，不能停顿;

D.最好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，可以避免刮痕印。

注:25KG/桶的面漆分成2桶,水瓢量1.5~2瓢即可.

8. 划线用专用划线漆。

A、将美纹纸按标准尺寸粘于涂料地面;

B、用毛刷将专用划线漆涂刷间缝位置;

C、干透后缓慢从顶端揭起分界纸。

9. 完工清场。

注:夏天地面温度不能高于45C，冬天地面温度低于5C时不要施工，分色层/纯面层，施工时如有喷面设备，表面效果更佳。