

常州振华醇酸防锈漆ZPAIkyd 718

产品名称	常州振华醇酸防锈漆ZPAIkyd 718
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:振华油漆 (ZPMC) 型号:ZP718 产地:江苏常州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

Product Data Sheet

振华ZPAIkyd 718醇酸防锈漆

产品数据手册

产品介绍：

一种以醇酸树脂为基料的防锈底漆。

主要性能：

具有良好的防锈性能；

具有较好的遮盖力；

具有良好的施工性能。

设计用途：

适用于船舶水线以上船壳部位和上层建筑、及一般陆上钢结构作防腐蚀之用。

物理参数：

颜色 灰色，红色，银红色

光泽 平光

体积固体含量 51+2%

比重 约1.40千克/升

典型膜厚与

最低

典型

最高

干膜厚度 (μm)

30

40

50

理论涂布率 湿膜厚度 (μm)

59

84

98

理论涂布率 (m ² /L)	17	12.75	10.2
实际涂布率	考虑一定损耗系数。		
VOC含量	385g/L		

施工详述：

适用底材与

新钢材：用适当的清洁剂去除油、脂等污物，用淡水清洗掉盐迹和其它污物。喷射清理使表面至少达到Sa2级标准，或动力工具处理至St3级。

表面处理

破损部位的修补：用适当的清洁剂除掉油脂，再用（高压）淡水冲洗掉盐份及其他污物。用喷砂法或动力工具清除掉锈迹及松散物质，然后用淡水冲洗表面，补涂至完整漆膜厚度。

维修涂装：去除松动的旧漆层，已生锈部位用喷砂法或动力工具处理至少达St2级后先补涂该底漆后再整体覆涂。

施工和固化

仅在干燥洁净和底材温度高于露点至少3 的条件下施工以避免凝露，在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

环境条件

施工参数

稀释剂/清洗剂 ZP104

施工方法

无空气喷涂 推荐采用。喷咀口径：0.43-0.53毫米，总输出流体压力： 15兆帕