

PP 韩国SK BX3900

产品名称	PP 韩国SK BX3900
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	12100.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:BX3900 产地:韩国SK
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位	
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527	330	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]	
		断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	<100 %	
	拉伸模量	ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in ²]	
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178	18000	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]	
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in ²]	
	洛氏硬度		ASTM D785		
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	6.5	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
1/8" 23		ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
1/8" -30		ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
Charpy冲击强度 23 (缺口)		ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	

		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183		
	成型收缩率		ASTM D955		%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	60	g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62		%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		()
		未退火	ASTM D648/ISO 75		()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	155	()
	熔点		-		()
	燃烧性 (率)		UL94		
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
加工条件	干燥条件				
	加工温度	射嘴			
		料筒前段			
		料筒中段			
		料筒后段			
	熔体温度				
	模具温度				
	压力	注塑压力			Mpa
		保压压力			Mpa
		背压			Mpa
	螺杆转速				rpm
其他	备注				
	颜色				
	特性				
	用途				注射成型/家电配件, 汽车配件, 家用器具