

TPU德国拜耳8792A专门为运动鞋底应用开发

产品名称	TPU德国拜耳8792A专门为运动鞋底应用开发
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:8792A TPU用途:专门为运动鞋底应用开发,具有紫外线保护功能
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

TPU德国拜耳8792A专门为运动鞋底应用开发

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,高档鞋底等

其他

自位轮;把手;表带等

管材·软管

高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管

输送管;消防水带等

薄膜·板材

转动带(具有一定的拉伸作用);气垫;膜片;键盘板;复合布等

电线·电缆

电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等

其他

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

TPU/8792A/德国拜耳 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色 乳白本色
该料用途 专门为运动鞋底应用开发，具有紫外线保护功能同时满足顶级运动鞋制造商的严格要求。
备注说明 注塑成型时，还以快速成型，易脱模和极佳流动性著称。

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
机械性能	邵氏A硬度	ISO 868	91		
	邵氏D硬度	ISO 868	40		
	极限拉伸强度	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	50	MPa
	断裂延伸率	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	500	%
	100%应变的应力	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	7	MPa
	300%应变的应力	200mm/mim	L.A.ISO 527 -1,-3	17	MPa
	压缩变形率	24hi70	ISO 815	50	%
		72hi23	ISO 815	20	%
	耐磨性		ISO 4649	18	mm
	冲击回弹		ISO 4662	43	%
加工性能	抗撕裂蔓延性	500mm/mim	ISO 34 -1	80	KN/m
	注射熔体温度			190-210	
	注射模具温度			20	
热性能	扭变储能模量	-20	ISO 6721-2	115	MPa
		23	ISO 6721-2	19	MPa
		70	ISO 6721-2	12	MPa
其它性能	密度	ISO 1183	1200	Kg/m	

