

固加移印胶(RTV-M)-623N加成型移印胶 移印硅胶 移印硅橡胶

产品名称	固加移印胶(RTV-M)-623N加成型移印胶 移印硅胶 移印硅橡胶
公司名称	珠海市威加硅橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:固加623N加成型移印胶移印硅橡胶 厂家(产地):珠海
公司地址	珠海市金湾区三灶镇卓越路9号
联系电话	86-07567515999 13828867111

产品详情

型号	固加623N加成型移印胶 移印硅橡胶	类型	本品粘度适中、流动性好、制品易脱模、无收缩性、不渗油、不变形、良好的油墨转移性能
厂家(产地)	珠海		

供应固加移印胶(rtv-m)-623n加成型移印胶 移印硅胶 移印硅橡胶

特性和用途：本品粘度适中、流动性好、制品易脱模、无收缩性、不渗油、不变形、良好的油墨转移性能，室温操作时间长，加温快速硫化，专用于制作移印胶头。

主要技术参数：

型号		623n
硫化前	外观(a组份)	白色
	外观(b组份)	透明、红色
	粘度(万pa·s)	2.8±0.1
硫化	操作时间(25 /h)	0.5~1
	硫化条件	25 /4h, 40 /0.5h
	使用比例(a:b)	9:1
硫化后	硬度(jis a)	25±1
	断裂伸长率(%)	460
	抗撕强度(kn·m ⁻¹)	8.2
	抗拉强度(mpa)	4.5

使用方法：1、以a、b组份按9:1（重量比）配比，在一大容积桶中搅拌均匀，经真空脱出气泡，脱泡过程中体积膨胀大，经排气几次才能将气泡脱干净，脱净气泡后即灌注，抽真空排气泡后使用。2、本品在室温25℃环境下操作时间为0.5~1小时，根据用量现配现用，以免浪费胶料。3、本胶料也可配入各种色料，搅拌均匀，真空脱泡后即可使用。4、移印硅胶a组份添加硅油可改变产品的硬度，添加比例根据客户的要求而定。若要求印刷的图案面积大，需用软胶头，可增加硅油（比例不超过30%）；相反，需要胶头硬度大，可不添加或少添加硅油。一般移印胶头的硬度以15a°~25a°为合适，如果硅油添加量过大，则胶头过软，印刷的次数减少，抗撕拉强度降低，且产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。

贮存和注意事项：1、本系列产品为非危险品，密闭、防潮、防酸、碱杂质，贮存期半年。2、本系列产品为铂催化剂，水、杂质、缩合型胶的有机锡催化剂、酸、碱等其他含硫、磷、氮的有机物可能影响胶的硫化，使用中不能混入这些物质，如果原来用过的缩合型的模具，必须用汽油清洗干净，否则模具表面不能硫化或发粘。

网址：<http://www.china-woca.com>

阿里巴巴网址：<http://zhwoca.cn.alibaba.com>

e-mail:woca@china-woca.com联系方式：15811691999（肖女士）
0756-7515999地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路