

固加 (RTV-1) 700中性玻璃胶 700中性密封胶 700中性硅酮胶

产品名称	固加 (RTV-1) 700中性玻璃胶 700中性密封胶 700中性硅酮胶
公司名称	珠海市威加硅橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:圆柱瓶 密度:1.35 (g/cm ³) 拉伸强度:0.4 (MPa)
公司地址	珠海市金湾区三灶镇卓越路9号
联系电话	86-07567515999 13828867111

产品详情

外观	圆柱瓶	密度	1.35 (g/cm ³)
拉伸强度	0.4 (MPa)	伸长率	80 (%)
剪切强度	* (MPa)	贮存期	9
产地	珠海	品牌	固加 威加 中加
固化条件	室温固化	固化时间	* (h)
耐水性	*		

供应固加 (rtv-1) 700中性玻璃胶 700中性密封胶 700中性硅酮胶

特性和用途：1、本系列产品是单组份固化，使用方便，在-4 ~40 的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性，用打胶枪挤出直接施工即可。2、中性固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土、大理石、花岗石等建筑材料无腐蚀性，应用广泛。3、优异的耐老化、耐紫外线，耐臭氧性能，固化后在-50 ~150 保持良好的弹性。4、对大部分建筑材料具有优良的粘结性能，与其它中性硅酮胶有良好相容性。5、广泛用于各类建筑门窗安装，明框及半隐框玻璃幕墙安装，金属结构工程填缝胶及部分工业用途等。主要技术参数：

型号	中性胶700
硬度 (shorea)	15
密度 (g/cm ³)	1.30 ± 0.05
挤出率(ml)	80
表干时间(min)	30
加热失重(%)	10
断裂伸长率	80
拉伸强度 (mpa)	0.4

使用方法：1、施工表面必须清洁干燥，施工必须清除灰尘、油污等污染物。2、为达到良好粘接，涂胶后立即用工具进一步整修，以使胶与基底充分湿润。3、残余密封胶可在未固化前用溶剂（丙酮、汽油等）清除。

包装、储运及注意事项：1、300ml塑料筒包装,24支/件（箱）。2、产品必须贮存于温度为27℃的阴凉干燥处，自生产日期计，贮存期为9个月，请注意产品包装上的生产日期。3、使用场所应通风良好。不宜用于所有会渗水、油脂、增塑剂或溶剂的材料，不宜用于连续渗水的地方或终年潮湿的地方。4、勿让小孩接触。5、不慎入眼请即用清水冲洗或就医。6、操作前请仔细阅读产品及材料安全资料证明和容器包装上的批示。

网 址：http://www.china-woca.com

阿里巴巴网址：http://zhwoca.cn.alibaba.com

e-mail:woca@china-woca.com联系方式：15811691999（肖女士）
0756-7515999地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路