

# PPS R-10-5002C美国飞利浦价格低

产品名称	PPS R-10-5002C美国飞利浦价格低
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	品牌:飞利浦 型号:R-10-5002C 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

PPS R-10-5002C美国飞利浦价格低

PPS主要应用范围：

(1) 汽车工业：PPS用于汽车工业占45%左右，主要用于汽车功能件，点火器，加热器，温控器，灯座，轴承；

如可代替金属制作排气筒循环阀及水泵叶轮，气动信号调解器等。

(2) 机械工业：用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料，具体有泵体、阀门、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮等。

(3) 纺织纤维：用于特殊工业除尘设备。

(4) 薄膜/绝缘纸：用于电机绝缘材料。

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途		
备注说明		

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	ASTM D-570	0.07	%

物理性能	密度		ASTM D-792	2.00	
	颜色			Black	
机械性能	IZOD冲击强度	1/8inch有缺	ASTM D-256	1.0	ft.lbf/in
		1/8inch无缺	ASTM D-256	2.5	ft.lbf/in
电气性能	抗压强度		ASTM D-695	18.5	Ksi
	抗折强度		ASTM D-790	20.0	Ksi
	伸长率		ASTM D-638	0.7	%
	抗拉模数		ASTM D-790	2.4	Msi
	抗拉强度		ASTM D-638	16.0	Ksi
	耐电弧		ASTM D-495	116	Sec
	CTI踪迹		UL 746A	160	V
	绝缘电阻	90 ,48hrs		2 × 10	
	体积电阻率		ASTM D-257	5 × 10	.cm
	绝缘破坏电压		ASTM D-149	320	V/mil
	捐耗因素	1KHz	ASTM D-150	0.030	
	介电常质数	1KHz	ASTM D-150	5.8	
		1MHz	ASTM D-149	5.8	
	热性能	电弧踪迹		UL 746A	6.3
损耗因素		1MHz	ASTM D-150	0.029	
UL温度指数			UL	200/240	
燃烧性			UL 94	V-0/5VA	
	热变形温度		ASTM D-648	>500	° F