

# 广东抗静电硅胶厂家

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 广东抗静电硅胶厂家                               |
| 公司名称 | 广东超特新材料有限公司                             |
| 价格   | 30.00/千克                                |
| 规格参数 | 品牌:超特新材料<br>型号:TN-329JH/B<br>产地:东莞横沥    |
| 公司地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址） |
| 联系电话 | 13332628969                             |

## 产品详情

1、抗静电硅胶原料除具有一般的有机硅橡胶的特征外，还赋予了抗静电的效果，该产品分为模压类和挤出类系列。

2、抗静电硅胶原料具有优良的防静电功能，制品表面电阻值为 $10^6$ - $10^9$ 。

3、抗静电硅胶原料用于制造各类防静电的烤箱密封条、电线电缆、胶管胶条等，有防静电性能和防尘要求的硅胶制品，具体的防静电系数，可以根据客户要求调整。

1、防静电性能优异

2、加工性能好

3、防尘性能好

4、无掉黑现象

5、适合模压成型，挤出成型等多种成型工艺

## 抗静电硅胶

| 项目                      | 要求              |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | TN-329JH/B      | TN-339JH/B  | TN-349JH/B  | TN-359JH/B  | TN-369JH/B  | TN-379JH/B  | TN-380JH/B  |
| 外观                      | 透明或黑色固体，无明显机械杂质 |             |             |             |             |             |             |
| 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 10.8 ± 0.03     | 1.10 ± 0.03 | 1.12 ± 0.03 | 1.15 ± 0.03 | 1.17 ± 0.03 | 1.19 ± 0.03 | 1.22 ± 0.03 |
| 硬度 (邵尔A型)               | 20 ± 2          | 30 ± 2      | 40 ± 2      | 50 ± 2      | 60 ± 2      | 70 ± 2      | 80 ± 2      |
| 拉伸强度, Mpa               | 7.0             | 7.5         | 8.5         | 9.0         | 8.5         | 8.5         | 8.0         |
| 伸长率, %                  | 800             | 720         | 720         | 620         | 400         | 320         | 160         |
| 撕裂强度kN/m                | 12              | 15          | 20          | 25          | 30          | 25          | 15          |
| 抗静电系数                   | 109~12          | 109~12      | 109~12      | 109~12      | 109~12      | 109~12      | 109~12      |
| 可塑性                     | 120~170         | 140~190     | 160~210     | 180~230     | 220~270     | 260~310     | 310~360     |

当在室温（避免阳光直射，32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生

之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。