

# 车位耐侯丙烯酸划线漆 道路标线 马路划线

产品名称	车位耐侯丙烯酸划线漆 道路标线 马路划线
公司名称	深圳市彩田化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:彩田八牌 包装:彩桶 净重:20kg
公司地址	坂田街道十二橡树庄园二期G2-1
联系电话	0755-23021978 19928730532

## 产品详情

彩田八牌BA-200单组份丙烯酸划线漆

概述：彩田八牌BA-200丙烯酸划线漆是由新型纯丙烯酸树脂与优质颜料，进口优良助剂组成。该材料施工方便，无需大型设备，快速固化成坚韧的漆膜，其与底材具有优异的附着力，耐压、耐磨损、耐候性好，可调配多种颜色。

组成：高Tg值热塑性丙烯酸树脂、颜料、助剂、溶剂组成。

（不含填料），所以颜色更正，更艳，色彩饱和度高，明度高。

物理参数：

颜色：黄色 白色

体积固含量：40 ± 2%

理论涂布率：约0.25kg/m<sup>2</sup>(膜厚100微米)

比重：约1.34

闪点：11

贮存：贮存环境要求凉爽、干燥避免日光直射。

保质期：6个月

产品特性：

- 1、漆膜干燥快，施工周期短；
- 2、涂膜无毛边现象，美观大方；
- 3、耐候性好，不黄变；
- 4、遮盖力强，单位面积油漆用量少；
- 5、单组份材料，施工方便；
- 6、润湿性好，适用范围宽广。

用途：作为划线漆涂铺在各种漆面上。也可涂在混凝土面上，涂混凝土面上时建议先涂一道环氧底漆。

#### 彩田八牌BA-200丙烯酸划线漆涂层性能表

测试项目	技术要求	实测结果
不粘胎干燥时间，min	15	10
遮盖率，%            白色	95	99
耐磨性，mg（200转/1000g后减重）	40（JM-100橡胶砂轮）	35
耐水性	在水中浸24h应无异常现象	无异常现象
耐碱性	在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象	无异常现象
附着性（划圈法），级	4	1
柔韧性，mm	4	1

#### BA-200的产品优势

- 1、干燥快，缩短工期。

表干时间 20min,30min就不沾粘轮胎，环氧漆的表干时间 5小时，不粘胎时间超过12小时。（省人工成本）

- 2、不毛边，美观大方。

划线边界清晰不模糊，很干净，看着舒服，环氧漆有毛边现象。

3、耐候性好，不黄变。

丙烯酸树脂耐候性能优异，历久弥新，环氧漆黄变很快（特别是纯白的）。

4、遮盖力好，用量少。

BA-200的遮盖率为0.18-0.22kg/m<sup>2</sup>,环氧划线漆则 0.35kg/m<sup>2</sup>。（省材料成本）

5、施工方便、不出错。

BA-200是单组份油漆，不用担心配比的错误，未用完的油漆盖上盖子还可继续使用，环氧划线漆要比较严格的配比，并且配好后要在一定的时间内用完。

6、使用宽广，润湿性好。

BA-200可在各种基面上划线，溶剂型环氧划线漆不能在高固含或者自流平面漆上划线。

施工说明：

施工方法：滚涂，视材料的粘度情况可适量加稀释剂，一般可添加5-20%的稀释剂。

施工条件：

施工基面必须清洁干燥，无松散层、油污和其他污染物，户外使用雨后须干燥48小时才能施工。

施工温度：10-40 。

公司介绍：

深圳市彩田化工有限公司是专业地坪解决方案的服务商。国家级高新技术企业、广东省高科技商会常务理事单位、中国建筑材料联合会地坪分会理事单位、广东省地坪协会理事单位、深圳市涂料技术学会副理事长和温州商会惠州分会副会长单位，同深圳大学建立产学研合作并指定为大学生实习基地，拥有多项实用新型专利及发明专利，经营品牌为彩田八牌。彩田化工主要研发、生产、高品质、高技术含量的环保环氧地坪涂料、市政防腐涂料、液态PVC地坪涂料、聚脲防水涂料、金刚砂耐磨材料、混凝土固化剂、旧地面修复材料、彩色路面涂料等环保建筑涂料。彩田化工园于2008年落成投入使用并通过专家和国家相关部门论证验收颁发了安全生产资质证书。园区占地面积40000M，建有生产车间、原材料、成品仓库以及其它辅助生产设施，并通过的国际ISO14001及ISO9001的环境测评与质量测评体系认证。

彩田化工的产品广泛应用于工业、商业、交通、民用及市政基础设施。如工厂车间、停车场、学校、写字楼、城市道路、港口码头、机场、轨道交通设施、石油储罐、物流中心、建筑物屋顶等诸多领域，深受广大用户的好评，赢得了良好的市场赞誉。

“环保彩田八牌，引领涂装未来”，让我们共携手推进美好的彩田梦、中国梦！