

公路灌缝胶密封胶找华扬

产品名称	公路灌缝胶密封胶找华扬
公司名称	新乡市华扬机电材料设备有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	华扬:养护 12.5:12 河南:新乡
公司地址	新乡市开发区牧野路
联系电话	13569445015

产品详情

1.开槽 按照设计的槽口尺寸，调节好开槽机的宽度和深度，对准裂缝的中线切割出均匀的U型凹槽，开槽深宽比不应超过2:1，开槽至少宽1cm，深1.2cm
2.清理缝隙
用压缩空气或森林灭火器，将凹槽内机两侧至少5cm范围内的灰尘和杂物清吹干净
3.预热 路面裂缝密封胶应在路面温度超过4 时使用。在低于4 的情况下使用，由于裂缝处水气太多，可能会降低粘性。如果在低于4 的情况下使用，必须要确保裂缝处干燥，灌缝胶在加热时应保持在安全加热温度（ 210 ）
4.灌缝 在路面裂缝密封胶达到185-210 的条件下，用专业的设备将路面裂缝密封胶均匀的灌入槽内如果没有设备的情况下可以用器皿浇灌（浇灌时应做好工作人员的防护措施）
5.养护 灌缝完以后不可以立即开放交通，必须在路面裂缝密封胶充分冷却的情况下开放交通，一帮冷却时间在15分钟左右，具体实施时可根据施工地点的气温情况灵活掌握
储存运输时避免日晒雨淋、避免接触火源、远离高温。储存温度 40