

柔软撕不烂 手工皂模具硅胶 肥皂糖艺硅胶

产品名称	柔软撕不烂 手工皂模具硅胶 肥皂糖艺硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	56.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:食品级模具硅胶 820#:20 ± 2
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

深圳市晨阳硅胶科技有限公司

耐高温加成型食品级硅胶介绍

是双组份加成型有机硅材料，可室温固化也可加温固化。

产品用途：

用于高档次浇注成型产品、蛋糕模具、巧克力模具、糖果模具等

耐高温加成型食品级硅胶特点

- 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 不受制品厚度限制,可深度固化
- 具有优良的耐高温性，温度可以达到60-350度
- 食品级，无毒无味，通过FDA食品级认证
- 流动性好，易灌注；即可室温固化也可加温固化，操作方便

耐高温加成型食品级硅胶方法及注意事项

· 将A、B两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时间，4-5小时完全固化；加温60-120度，可在数十分钟内完全固化。

· 操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。

粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

商品描述：

本产品为适合注射成型工艺的双组份高透明、高强度、高抗撕液体硅橡胶.主要用于注塑成型工艺、蛋糕模具等硅胶制品。

本产品为注射成型液体硅橡胶，在高温下固化，所形成的弹性体具有以下优异性能:

优异的透明度优异的抗撕裂强度(3.5N/m)优良回弹性、抗黄变性优良热稳定性和耐候性(使用温度-60--250)耐热老化性符合 USA CFR 21.Part.177.2600和欧洲 EN14350-2第4.9节可挥发性化合物测试标准及欧洲ROHS标准

售后服务：

我公司提供开模技术，三个月内包退包换！

保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月

包装规格：

本产品以铁桶或胶桶包装，规格有5kg、20 kg、25kg和200kg四种规格。

储存及运输：

模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。

联系人 周小姐 13049899416