

砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶

产品名称	砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:模具硅胶 920:20 ± 2
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

玻璃钢罗马柱专用模具胶用途：模具硅胶用于PU树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛肥皂工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

玻璃钢罗马柱专用模具胶特点:1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

玻璃钢罗马柱专用模具胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），刷模（片模）。模具硅胶是流动的白色液体，分两二组：A组是硅胶，B是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

玻璃钢罗马柱专用模具胶参术：

型号	颜色	粘度 (cps)	硬度 (邵氏Ao)	拉伸强度 (kgf/cm ²)	撕裂强度 (kgf/cm)	伸长率 (%)	固化剂配 比 (%)	操作时间 (h)	固化时间 (h)
615#	白色	10000 ± 1000	15 ± 2	28 ± 2	18 ± 2	400	2-3	0.5	2-4
620#	白色	14000 ± 2000	20 ± 2	32 ± 2	20 ± 2	400	2-3	0.5	2-4

625#	白色	20000 ± 10 25 ± 2 00	36 ± 2	22 ± 2	380	2-3	0.5	2-4
628#	白色	22000 ± 10 28 ± 2 00	42 ± 2	26 ± 2	380	2-3	0.5	2-4
638#	白色	23000 ± 20 34 ± 2 00	49 ± 2	23 ± 2	400	2-3	0.5	2-4
640#	白色	10000 ± 10 39 ± 2 00	39 ± 3	23 ± 2	300	2-3	0.5	2-4
715#	白色	11000 ± 10 15 ± 2 00	27 ± 2	17 ± 2	380	2-3	0.5	2-4
720#	白色	14000 ± 20 20 ± 2 00	29 ± 2	18 ± 2	400	2-3	0.5	2-4
725#	白色	21000 ± 10 25 ± 2 00	32 ± 2	19 ± 2	400	2-3	0.5	2-4
728#	白色	23000 ± 10 28 ± 2 00	39 ± 3	22 ± 2	380	2-3	0.5	2-4

备注:以上参数仅供参考,如有特殊需求请与我联系。

玻璃钢罗马柱专用模具胶保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月

玻璃钢罗马柱专用模具胶包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有5KG，25KG，200KG三种规格。

玻璃钢罗马柱专用模具胶储存及运输：

模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。