砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶

产品名称	砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:模具硅胶 920:20±2
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

璃钢罗马柱专用模具胶用途：模具硅胶用于PU树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛肥皂工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。注：很多行业都必不可缺少的快速复制产品之用途。

玻璃钢罗马柱专用模具胶特点:1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

玻璃钢罗马柱专用模具胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），涮模（片模）。模具硅胶是流动的白色液体，分两二组：Ａ组是硅胶，Ｂ是固化剂，例如１００克硅胶加入２％固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

玻璃钢罗马柱专用模具胶参术：

型号	颜色	粘度（cps）	硬度（邵氏Ao）	拉伸强度（kgf/cm2）	撕裂强度（kgf/cm）	伸长率（%）	固化剂配比（%）	操作时间（h）	固化时间（h）
615#	白色	10000±1000	15±2	28±2	18±2	≥400	2-3	0.5	2-4
620#	白色	14000±2000	20±2	32±2	20±2	≥400	2-3	0.5	2-4

625#	白色	20000±10	25±2	36±2	22±2	≥380	2-3	0.5	2-4
628#	白色	22000±10	28±2	42±2	26±2	≥380	2-3	0.5	2-4
638#	白色	23000±20	34±2	49±2	23±2	≥400	2-3	0.5	2-4
640#	白色	10000±10	39±2	39±3	23±2	≥300	2-3	0.5	2-4
715#	白色	11000±10	15±2	27±2	17±2	≥380	2-3	0.5	2-4
720#	白色	14000±20	20±2	29±2	18±2	≥400	2-3	0.5	2-4
725#	白色	21000±10	25±2	32±2	19±2	≥400	2-3	0.5	2-4
728#	白色	23000±10	28±2	39±3	22±2	≥380	2-3	0.5	2-4

备注:以上参数仅供参考,如有特殊需求请与我联系。

玻璃钢罗马柱专用模具胶保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月

玻璃钢罗马柱专用模具胶包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有5KG，25KG，200KG三种规格。

玻璃钢罗马柱专用模具胶储存及运输：

模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。