

提供POM 511P美国杜邦高钢性挤出级

产品名称	提供POM 511P美国杜邦高钢性挤出级
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	美国杜邦:8 511P:5 美国:7
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

用途：1、电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；2、汽车：车把、电动窗、

POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175，性质最接近金属，一般称其为塑钢。POM中文名称聚甲醛

- 供应POM SW-01日本宝理 耐冲性,高滑动性
- 供应POM 127UVNC美国杜邦 注塑级
- 供应POM M25-04日本宝理 挤压级
- 供应POM LD755日本旭化成 高流动
- 供应POM TD-35日本宝理 高耐冲击性,柔韧性
- 供应POM MT24U01德国赫斯特
- 供应POM NW-02日本宝理 高滑动性,
- 供应POM 507美国杜邦 注塑级
- 供应POM M90-45日本宝理 耐候级
- 供应POM GN455日本旭化成 25%玻纤增强级高刚性
- 供应POM GB-25R日本宝理 低翘曲
- 供应POM FG2015韩国工程 玻纤增强
- 供应POM M90日本宝理 注塑级
- 供应POM 45P美国杜邦 注塑
- 供应POM M90-04日本宝理 一般级
- 供应POM GT525日本旭化成 耐韧性25%玻纤增强
- 供应POM LU-02日本宝理 良好的抗紫外线,良好的耐候性

供应POM FG2025韩国工程 玻纤增强
供应POM M25-34日本宝理 注塑级
供应POM 23P美国杜邦 注塑
供应POM GH-25日本宝理 加25%玻纤增强,高刚性,高强度
供应POM LA531日本旭化成 韧性好
供应POM MS-02日本宝理 低摩擦,润滑
供应POM FG2030韩国工程 玻纤增强
供应POM M270日本宝理 注塑级高流动性
供应POM 588P美国杜邦 注塑,
供应POM GH-25D日本宝理 玻纤增强,高流动性