

# 供应晟华乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称	供应晟华乙烯基玻璃鳞片胶泥
公司名称	河北晟华环保科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	晟华:玻璃鳞片胶泥 中温:乙烯基酯树脂 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	0316-3261578 13832642484

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥以树脂为胶结料，加入玻璃鳞片和粉料等配制而成、可以刮抹施工的混合材料。玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。3

、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。

4、热胀系数小。

5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。

6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

树脂类型:甲基丙酸系列乙烯基树脂

产品特点:耐化学性,耐溶剂性,抗透性优良。

主要用途:烟气脱硫装置,各种化工设备等的衬里主体。

使用温度:液态; 100 气态: 120

涂层厚度:2mm/二到三遍完成

涂敷方法:刮板、抹子涂抹

颜色:半透明或淡绿色(施工时便于厚度控制,防止漏涂)

主材含量树脂含量 60%,鳞片含量 30% 比重1.4

涂敷用量实用值3.8千克每平米

配比:【wt%】主剂:固化剂:促进剂100:1-4:0.1-0.4 间隔时间:4小时~30天

操作条件:环境温度:5 -32

相对湿度:85%以下

基体要求:钢:喷砂处理:Sa25级,混凝土:含水量低于6%

包装:铁桶装净25kg

保管方式:保管于阴凉干燥处,避免阳光直晒。

保质期限:25-30 下三个月,25 下六个月。