

透气型塑胶跑道 学校运动田径跑道施工

产品名称	透气型塑胶跑道 学校运动田径跑道施工
公司名称	中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:远洋 型号:透气型 产地:广东中山
公司地址	中山市东凤镇和平村和平大道1号
联系电话	86 0760 22626409/87867826 18125366097

产品详情

[透气型塑胶跑道](#) 供应塑胶跑道

材料施工价格塑胶跑道为环保型产品，而[透气型塑胶跑道](#)

则

具有

出色的透

气和滤水性，弹性

好，故而广泛被运用于各大、中、小

学受欢迎的田径运动场。1.[透气型塑胶跑道](#)

根底处理（1）新水泥根底要求：坚实平整（平整度要求：3m直尺过失不大于3mm），有必定排水斜度，有必要保证泄水，强度达修建混凝土规范C20强度，浇制后保水维护不少于7天，全体固化维护期不少于28天，新水泥根底浇制后有必要切开合理温度伸缩缝。（2）根底处理：（切缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补）a、磨缝：切温度缝两头的基面各宽4~5mm。b、酸洗：用清水湿润根底c、底涂：根底满意枯燥后用配套水性底漆分多道滚涂于基面，（底涂的作用为渗透进根底的微细孔内，固化后起堵塞地下水气及加固基面）。d、填缝：底涂固化后，同填缝胶加10%-20%稀释剂稀释后用毛刷涂刷于温度缝内两边，然后填缝泡棉半数轻挤满温度缝，显露部分填缝泡棉用手提磨机磨平。e、找平、修补：在酸洗进程中圈出的积水当地，积水涂度不逾越5mm的用丙烯酸树脂底料加面层专用砂按1：1，再加适量稀释剂拌和均匀并调理至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；若积水深度逾越5mm的当地，运用水性底漆薄涂一道于积水处，再用丙烯酸树脂底料加60-80目砂按1：1.4-1.5（分量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。2.[透气型塑胶跑道](#)

施工工艺（1）避免在烈日下或根底温度较高情况下（>45°C）施工，以保证底涂的渗透性。（2）将伸缩缝用（黑颗粒+胶水）材料填平后，对水泥根底进行防水处理，用滚筒滚涂一层防水材，固化保养24小时。（3）待防水材固化后即可摊铺跑道底层，选用粒径3-4mm

高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，拌和均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化保养24

小时。（4）透气型跑道面漆A料：面漆B料=1:3的份额拌和均匀后，把1-2mmEPDM

颗粒和透气型面漆按照1:1的份额拌和均匀，倒入喷涂机，喷枪歪斜至60

度进行同向喷涂，待喷涂结束保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，喷涂结束后需固化保养24天。（

5）固化保养24小时后即可对场所划线，划线漆每平方参阅用量0.01kg。（6）悉数完工后场所保养7天即

可投入运用。3. [透气型塑胶跑道](#)

特性（1）任何季节及温差，均能保持高水准的质量，雨后更能立即运用，添加运用时间，进步场所运用率；（2）适度吸收脚部冲击力，削减运动损害，长时间操练及比赛均适合；（3）不因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长时间保持其鲜艳的颜色；（4）耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时间，高运用频率的需要；（5）具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，表面不会受损；（6）特别施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象；（7）维护便利、节省管理费用。

4. 施工进度

根底查看 打扫、清洗场所（查积水） 修补坑洞、缝隙 根底封底 摊铺加厚区 摊铺基材大面 测验水平斜度 基材批改 面材横向喷涂一道 面材纵向喷涂一道 划线 检验

中山市远洋体育塑胶材料厂专业承建【塑胶篮球场】，【硅PU篮球场】，【塑胶跑道】，【塑胶网球场】，【塑胶操场】，【塑胶地坪】，【塑胶羽毛球场】，【幼儿园塑胶地坪】，【球场围网】，【人工草足球场】，【硅PU塑胶篮球场】【人工草坪】【pvc塑胶篮球场】

【幼儿园塑胶跑道】欢迎广大客户朋友来电咨询，热线：18125366097，18125366097，廖女士。