

# 德国科思创PC代理商 PC一级总代理商

产品名称	德国科思创PC代理商 PC一级总代理商
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

## 产品详情

供应:德国拜耳PC 1260 冲击改性低粘度, 易脱模;注塑 - 熔体温度280 - 320 ° C, 浅色

供应:德国拜耳PC 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度, 易脱模

供应:德国拜耳PC 2207 低粘度, 紫外线稳定, 脱模性好, 注塑级 - 熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国拜耳PC 2256 食品级, 粘度低, 脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国拜耳PC 2258 添加剂---阻燃剂, 生物相容性符合ISO 10993-1测试要求

供应:德国拜耳PC 2405 低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米3 ( 300 ° C/1.2公斤)

供应:德国拜耳PC 2407 紫外线稳定, 易脱模、低粘度、通用注塑型

供应:德国拜耳PC 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度

供应:德国拜耳PC 2458 生物相容性好、粘度低

供应:德国拜耳PC 2467 阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能, UL 94V-2

供应:德国拜耳PC 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

供应:德国拜耳PC 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国拜耳PC 2607 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定

供应:德国拜耳PC 2656 拜耳公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳

供应:德国拜耳PC 2658 医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

供应:德国拜耳PC 2665 阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米

供应:德国拜耳PC 2667 阻燃级、紫外线稳定、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

供应:德国拜耳PC 2805 通用注塑级、中等粘度、溶脂---9.5厘米3 / 10分钟

供应:德国拜耳PC 2807 通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状

供应:德国拜耳PC 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型

供应:德国拜耳PC 2858 医疗级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度

供应:德国拜耳PC 2865 阻燃无溴级、良好的脱模、中等粘度、注塑成型

供应:德国拜耳PC 3015 高粘度、脱模性良好

供应:德国拜耳PC 3016 食品级、高粘度

供应:德国拜耳PC 3017 紫外线稳定、脱模性良好、粘度高

供应:德国拜耳PC 3056 食品级、粘度高、良好的脱模

供应:德国拜耳PC 6485 阻燃级、良好的脱模性、中等粘度、外貌---不透明颗粒

供应:德国拜耳PC 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

供应:德国拜耳PC 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

供应:德国拜耳PC 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

供应:德国拜耳PC 9125 中等粘度, 阻燃挤塑和注塑级、加玻璃纤维20%、易脱模

供应:德国拜耳PC 9417 10%玻纤增强级、高粘度、氯和无溴阻燃V0、易脱模、注塑成型

供应:德国拜耳PC APEC 1803 中粘度紫、外线吸收、薄膜挤出、注塑成型

供应:德国拜耳PC ET-UV110 良好的脱模性, 高粘度, 紫外线吸收