PA66美国首诺909无卤阻燃易脱模加纤

产品名称	PA66美国首诺909无卤阻燃易脱模加纤
公司名称	东莞市潜阳塑胶科技有限公司
价格	32.50/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:909 产地:美国首诺
公司地址	东莞市樟木头镇万辉花园商铺28B号
联系电话	0769-82863234 13825728549

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	23°C	ASTM D-570	1.3	%
物理性能	模具收缩率	23°C	ASTM D-955	1.5-2.0	%
	比重	23°C	ISO 1183	1.14	
机械性能	断裂伸长率	77°C	ASTM D-638	30	%
	弯曲强度	23°C	ASTM D-790	90	MPa
	拉伸模量	23°C	ASTM D-638	2960	MPa
	拉伸强度	23°C	ISO 527	83	MPa
	断裂伸长率	-40°C	ASTM D-638	5	%
	IZOD冲击强度	-40°C	ISO 180	2.2	KJ/m2
	断裂伸长率	23°C	ASTM D-638	10	%
	弯曲模量	23°C	ISO 178	2860	MPa
	IZOD冲击强度	23°C	ISO 180	6	KJ/m2
电气性能	介电常数	23°C	ASTM D-150	3.7	
	损耗因素	106Hz，23°C	ASTM D-150	0.03	
	介电强度	23°C，short time	ASTM D-149	22	kv/mm
	介电强度	23°C，step-by-step	ASTM D-149	22	kv/mm
	介电常数	103Hz，23°C	ASTM D-150	3.6	
	损耗因素	102Hz，23°C	ASTM D-150	0.02	
	体积电阻率	23°C	ASTM D-257	6.0×1015	Ω.cm
	损耗因素	103Hz，23°C	ASTM D-150	0.02	

	介电常数	106Hz，23°C	ASTM D-150	3.1	
热性能	熔点		ISO 3146	260	°C
	热变形温度	1.80MPa	ISO 75	64	°C

潜阳塑胶科技有限公司不承诺市场较低的价格，我们承诺最真的原料。买真料，找潜阳塑胶原料，您信得过的原料！　　手机：13925750059 (严生）邮箱：516773725@qq.com
（销售代理 袁小姐）Q Q：516773725我们有自己的专业技术部门，通过利用我们的实践经验和广泛的材料背景结合在一起,我们可以有效地开发和提供较好的原料为您的商业需求。公司货源充足，品种牌号齐全，价格合理。原料牌号其多无法一一详细介绍，具体事宜敬请来函来电联系咨询!!!!