

# 耐高温无溶剂环氧固化剂

产品名称	耐高温无溶剂环氧固化剂
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	含量:99% 当量:73 铅笔硬度:2H-3H
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号 东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

## 产品详情

### TC-1445 无溶剂环氧固化剂

#### 产品简介

TC-1445 是一种无溶剂改性脂环胺环氧树脂固化剂。它作为一种低色泽固化剂，可用于中低温、中温固化、高温固化，并显示良好的涂膜性能和光泽度。应用于各种环氧树脂胶黏剂及无溶剂涂料。

#### 产品特性

粘度低，色浅，无溶剂；

优良耐黄变性，颜色佳；

光泽高，可高温固化；

耐化学品性能好；

#### 产品指标

胺值 ( mgKOH/g )	380 ~ 420
色泽 ( Gardner )	1
比重 ( g/cm <sup>3</sup> )	1.04
活波氢当量	73
使用量 ( phr )	38.4

注意：以环氧当量为 190 的环氧树脂计。

#### 参考用途

无溶剂和高固体分涂料

水晶面涂

各种复合材料

高温环氧烤漆

包装规格：20kg 或 200kg桶装

适用温度：

在 5 以上均可适用。必要时可以添加促进剂。

保存期：

室温原装桶密封储存，至少12个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。