

美国首诺PA66(首诺中国总代理商)

产品名称	美国首诺PA66(首诺中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

美国首诺PA66(首诺中国总代理商)优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天
下订当天发货。优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

- 供应PA66 美国首诺 M344 低密度、脱模性能好
- 供应PA66 美国首诺 R220 40% 矿物填料、抗冲击、高耐热、
- 供应PA66 美国首诺 R228 40% 矿物填料、高刚性、良好的强度
- 供应PA66 美国首诺 R513H 13% 玻璃纤维增强材料、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R525H 25% 玻璃纤维增强材料、热稳定、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R530H 30% 玻璃纤维增强材料、热稳定
- 供应PA66 美国首诺 R533 33% 玻璃纤维增强材料
- 供应PA66 美国首诺 R533H 33% 玻璃纤维增强材料、流动性好
- 供应PA66 美国首诺 R533T 33% 玻璃纤维增强材料、高拉伸强度
- 供应PA66 美国首诺 R543 43% 玻璃纤维增强材料
- 供应PA66 美国首诺 R543H 43% 玻璃纤维增强材料、尺寸稳定、
- 供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解, 食品级
- 供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

供应PA66 美国首诺 20NSP 高刚性、润滑、脱模性能好

供应PA66 美国首诺 21Z 高强度、耐化学、良好的韧性

供应PA66 美国首诺 25WSP 耐化学、高强度、坚硬

一.PA66干燥处理;如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。二.PA66熔化温度 260~290 。对玻璃 添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。三.PA66模具温度;建议80 。模具温度将影响 结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

四.PA66注射压力;通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。五.PA66注射速度;高速(对于增强型材料应稍低一些)。 流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。

六.优点;1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐性优;4、低温特性佳;5、具自熄性。七.用途;

1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;

2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;

3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;

4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提。