

PA11基础创新塑料HF-1006代理商

产品名称	PA11基础创新塑料HF-1006代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

LNP Thermocomp HF-1006 Polyamide 11, Glass Fiber Reinforcement 物性表

重量 密度	额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	1.26 g/cc
吸水率		0.10 %
线性成型收缩率		0.0010 - 0.0020 cm/cm
线性成型收缩率, 横向		0.0060 - 0.0070 cm/cm
机械性能 拉伸强度 (断裂)	额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	134 MPa
抗张强度(屈服)		134 MPa
伸长率 (断裂)		6.2 %

屈服伸长率	5.3 %
拉伸模量	7.38 GPa
弯曲强度	193 MPa
弯曲模量	6.21 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	2.56 J/cm @Thickness 3.18 mm
悬壁梁无缺口冲击强度	14.3 J/cm @Thickness 3.18 mm
悬壁梁缺口冲击强度	25.3 kJ/m
悬壁梁无缺口冲击强度	87.8 kJ/m
Falling Dart Impact	16.7 J
冲击试验	6.72 J