

提供PA66美国杜邦70G13L样品图片

产品名称	提供PA66美国杜邦70G13L样品图片
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G13L
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

PA66/70G13L/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别	高强度 其它 注塑	外观颜色
该料用途		
备注说明	特性：高强度13%玻纤	

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	饱和(23 )	ASTM D-570	7.1	%
	比重		ASTM D-792	1.22	
物理性能	洛氏硬度R	DAM	ASTM D-785	R122	
	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M95	
	断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638	2	%
	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790	4826	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256	48	j/m
	断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638	8	%
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	2758	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256	53	j/m
	洛氏硬度R	50%RH	ASTM D-785	R113	
	洛氏硬度M	50%RH	ASTM D-785	M84	
	挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790	165	MPa
	泰伯磨耗量	50%RH		12	cycles
	挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732	76	MPa
	拉伸强度	23 ,50%RH	ASTM D-638	82.7	MPa
		23 ,DAM	ASTM D-638	103.4	MPa

热性能	熔点	50%RH	ASTM D-789	255	m/m/
		DAM	ASTM D-789	255	
	线性热膨胀系数		ASTM D-696	$2.7 \times 10$	
	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648	243	