

抗静电移印硅胶

产品名称	抗静电移印硅胶
公司名称	深圳市红叶杰科技有限公司
价格	105.00/KG
规格参数	组分:1 : 1
公司地址	深圳龙岗坪地六联
联系电话	18938867538 18938867539

产品详情

环保移印硅胶说明

抗静电移印硅胶也可以说是手机玻璃专用移印硅胶，选择环保的加成型硅胶作为基材，通过抗静电原材料的参与，由A组与B组按9:1的比例混合均匀，低粘度易排泡，可随意添加硅油调节胶头软硬度。

移印胶头选择的原则：

- 移印胶头与产品接触时，变形率越小越好；
- 移印胶头大小应选择比图案直径大2.5CM为易；
- 凡是曲率大，硬度高的产品，应选择硬度稍小一点的移印胶头；
- 印刷细线条时，移印胶头应相对硬一些；
- 外形变化大的产品，移印时，胶头容易变形，可以选择硬度大一些，厚一些的移印胶头。

产品特点

- 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于 0.1%.
- 移印图案清晰
- 食品级，无毒无味，通过 FDA 食品级认证
- 上油落油效果好

- 胶质细腻、回弹力好，移印次数多

使用方法及注意事项

- a、处理模具（洗洁精水清洁、干燥、擦拭脱模剂：洗洁精水/凡士林）
- b、按AB9:1的比例称量好，算好硅油添加比例混合搅拌均匀
- c、将搅拌好的胶浆倒入三分之一到模具中
- d、将倒入胶料的模具及混合好的AB胶料一起放置真空机中进行排泡处理
- e、排泡后将剩下的胶料沿着模具边缘缓慢灌入，以免过快再次带入气泡。

技术参数

性能参数（HY-933加成型环保级）： 状态：流动性液体

抗静电值：10的6-10次方 线收缩率(%)： 0.1

固化时间(hours)：2-4h 颜色：红色或者白色（混合后）

操作时间(minsmin)：0.5H 硬度(A°)：34±2

拉伸强度(Mpa)：3.0 比重(g/cm)：1.15

粘度(CS)：18000±1000 固化剂混合比例(%)：9：1

抗撕裂强度(kN/m)：8 伸长率(%)：380