

PA66美国杜邦101

产品名称	PA66美国杜邦101
公司名称	余姚市前行塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	PA66:1 101:1 美国杜邦:1
公司地址	浙江省余姚市塑料城Z区510A (注册地址)
联系电话	13732121970

产品详情

原料描述部分

规格级别：特殊级、注塑级

外观颜色：---

用途概述：---

备注说明：---

原料技术数据性能项目

试验条件[状态测试方法
]

测试数据

数据

DAM 50%RH

性能类别	性能项目	试验条件	测试方法	测试数据	单位
基本性能	吸水率	24hr	ASTM D-570	1.2 -	%
	密度	---	ASTM D-792	1.14 -	g/cm ³
物理性能	比重	---	ASTM D-792	1.14 -	---
	模具收缩率	---	---	1.5 -	%
	阻燃性	---	UL 94	0.71 -	mm
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-638	83 64	MPa
	断裂拉伸强度	---	ASTM D-638	83 -	MPa
	断裂伸长率	---	ASTM D-638	50 >300	%
	屈服伸长率	---	ASTM D-638	4 -	%
	弯曲模量	---	ASTM D-790	2800 1210	MPa
	IZOD缺口冲击强度	---	ASTM D-256	53 105	J/m
	电气性能	表面电阻率	---	ASTM D-257	10 -
体积电阻率		---	ASTM D-257	10 -	Ω·cm
介电强度		3.2mm	ASTM D-149	16.5 -	kV/mm
介电强度		1.6mm	ASTM D-150	23.2 -	kV/mm
介电常数		10Hz	ASTM D-150	4.0 -	---
介电常数		10Hz	ASTM D-150	3.7 -	---
损耗因数		10Hz	ASTM D-150	0.01 -	---
损耗因数		10Hz	ASTM D-150	0.02 -	---

热性能	熔点	---	ASTM D-3418	262 -
	热变形温度	0.45MPa	ASTM D-648	210 -
	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	65 -