

# PA66美国杜邦101F

产品名称	PA66美国杜邦101F
公司名称	余姚市前行塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	PA66:1 101F:1 美国杜邦:1
公司地址	浙江省余姚市塑料城Z区510A (注册地址)
联系电话	13732121970

## 产品详情

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度	1.37		
收缩率			ISO 294-4
TD	1.0	%	
流量	0.30	%	
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸模量	10000	MPa	ISO 527-2
拉伸强度 (断裂)	195	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2
冲击性能	额定值	单位	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23 )	75	kJ/m2	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度 (23 )	12	kJ/m2	ISO 180/1A
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	253	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	262	°C	ISO 11357-3
电气性能	额定值	单位	测试方法
相比耐漏电起痕指数 (CTPLC 1 I)			UL 746
漏电起痕指数	400	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位	测试方法
燃烧速率 (1.00 mm ) 4	24	mm/min	ISO 3795
可燃性等级			
0.800 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20
1.50 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20

