

PA66美国杜邦101L BKB080耐磨

产品名称	PA66美国杜邦101L BKB080耐磨
公司名称	余姚市前行塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	PA66:1 101L BKB080:1 美国杜邦:1
公司地址	浙江省余姚市塑料城Z区510A (注册地址)
联系电话	13732121970

产品详情

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度	1.14	g/cm	ISO 1183
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸模量	3100	MPa	ISO 527-2
拉伸强度 (屈服)	82.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	4.3	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	25	%	ISO 527-2
弯曲模量	2800	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23)	5.5	kJ/m	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (No Break 23)			ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度 (23 5.5)		kJ/m	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 (No Break 23)			ISO 180/1U
硬度	额定值	单位	测试方法
Ball Indentation	180	MPa	ISO 2039-1
Hardness (H 358/30) 2			
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	190	° C	ISO 75-2/B
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	70.0	° C	ISO 75-2/A
熔融温度 5	262	° C	ISO 11357-3

