

## 优质铝中间合金【铝硼中间合金】

产品名称	优质铝中间合金【铝硼中间合金】
公司名称	徐州思源铝业有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:铸造铝合金 产地:徐州 牌号:思源
公司地址	铜山县张集镇工业园
联系电话	0516-83240645 13705203316

## 产品详情

种类	铸造铝合金	产地	徐州
牌号	思源	铝含量	-(%)
杂质含量	-(%)	粒度	-(目)

### 一、产品介绍

为了加强您产品的竞争力，请尽量详实介绍您的产品特性或优势，同时建议不要出现任何联系信息。铝中间合金

铝中间合金主要是用来调整铝熔体成份的一种传统产品，它是将一些熔化温度较高的金属元素
，用熔融法和铝生成中间体，这种中间体的熔化温度显著降低，从而使一些熔解温度较高的金属元
素在较低的温度下加入到铝液当中，以调整熔体的元素含量。
特点：
a、成份均匀，熔化温度低
b、易于破碎，便于加入
c、成份含量高，易于吸收
用法及用量：
a、根据熔体中元素所需控制标准和中间合金标准含量计算出配制熔体总量所需中间合金量
b、一般用以调整成份的中间合金同炉料一同加入，放在炉料中层均匀撒开
c、熔体熔化处理后，搅拌均匀，取样分析
包装及储存

a、合金锭均按国家标准供货，每四锭一捆，每捆净重约30kg					
b、合金锭正面均有本厂合金代码、生产日期、炉次号等标记					
c、化验分析：任取一块，从合金锭上表面（光面）沿对角线钻取三点混合后处理分析					
规格标准见表					
名称	牌号	主要成份（%）	熔化温度（°c）	特点	
铝铜	alcu50	cu48 ~ 52	570 ~ 600	脆	
铝硅	alsi20	si18 ~ 21	640 ~ 700	脆	
铝锰	almn10	mn9 ~ 11	770 ~ 830	韧	
铝钛	alti4	ti3 ~ 5	1020 ~ 1070	易偏析	
铝钛	alti5	ti4.5 ~ 6	1050 ~ 1100	易偏析	
铝铬	alcr2	cr2 ~ 3	900 ~ 1000	易偏析	
铝硼	alb3	b2.5 ~ 3.5	800	韧	
铝锆	alzr4	zr3 ~ 5	800 ~ 850	易偏析	
铝铁	alfe20	fe18 ~ 22	1020	脆	
铝镍	alni10	ni9 ~ 11	680 ~ 730	韧	
铝钛硼	alti5b1	ti5 ~ 6.2 b0.9 ~ 1.4	800	易偏析	
注：技术标准执行gb8375 ~ 88规定。可根据用户要求生产特殊含量的铝中间合金及四元合金，如铝钛硼稀土合金、铝钛碳等。					

## 二、免费试用

如有需要可联系我们，根据客户的具体情况我们提供产品免费试用服务。

## 三、运输方式

- 1.一次发货量在1吨以上：供方负责代办运输办理相关手续，并承担运费，运输到需方厂内。
- 2.一次发货量在0.5~1吨：供方负责代办运输办理相关手续，并承担运费，运输到需方所在地货站自提。
- 3.一次发货量在0.5吨以下：供方负责代办运输办理相关手续，由需方承担运费。

## 四、交易方式

- 1.可根据供需方双方要求签订供货合同。
- 2.付款期限：根据合同或双方达成的协议履行。
- 3.付款方式：可根据需方的实际情况通过支付宝、银行电汇、代收现金、银行承兑等多种方式付款。

## 五、售后服务

需方收到货我公司会提供相应的技术支持，如出现质量问题并查明原因为我公司产品导致，可根据实际情况进行调换或退货处理