

水性聚氨酯面漆

产品名称	水性聚氨酯面漆
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	46.30/KG
规格参数	
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

产品组成： 由水性羟基树脂、水性固化剂、耐晒颜料、水性功能助剂组成，双组份包装。

设计用途： 适用于海洋大气、化工大气等环境，要求耐候性、耐腐蚀性兼备的多种环境下的设备设施的防护涂装，如船舶、桥梁、海上钻井平台（水线以上部位），石油机械，化工设备以及其它钢结构制品的户外设施

产品特点：

加清水稀释，不燃不爆，无有害气体。

固含量高，涂刷面积大。

抗闪蚀，附着力强。

耐候、耐水、保色性好。

干燥快，易施工。

漆膜坚韧，抗冲击。

施工条件：

环境温度 5℃，相对湿度 ≤85%，底材必须高于露点以上3℃，刮风沙天气不宜户外施工。

施工说明：

配 比：

甲：乙=9：1，以包装桶合格证为准

施工方式： 刷涂、辊涂、喷涂

理论用量： 130-160克/平方米/道

稀释剂： 清水

稀释比： 0—10%

干膜厚度： 25-35微米/道

涂装间隔： 23 ± 2
3~48h，(超过时限,重涂时需用砂纸对被涂面进行打磨)

前道配套：
可与水性、油性环氧类、聚氨酯类的防腐底漆，中间漆兼容配套

建议涂装道数： 2道

表面处理 *为了确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

注意事项： 首先将甲、乙组份倒在同一容器内充分搅拌均匀，在搅拌时缓缓加入适量清水，调整至施工粘度，熟化10-20分钟即可使用；按当班用量，用多少配多少，以免造成浪费；一般在2小时内用完。

附 注： 储存条件： 阴凉通风干燥处

储存期： 12个月

包装规格：
甲组份20升容器装18公斤；乙组份2升容器装2公斤

注 意： 本品只用于专业用途

急救方法： *眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂

注意事项：

*使用前应充分搅拌均匀

*不能使用香蕉水、稀释剂

*固化剂不用时应密封好,以免吸水影响使用;

*可喷涂、刷涂,喷漆时,空气压缩机应配有油水分离器;

*甲、乙严格按配比使用，否则漆膜太脆或太软

*施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后需7天后才能

交付使用

声明： 本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之。