

库班无硅高温链条润滑油

产品名称	库班无硅高温链条润滑油
公司名称	武汉晟世丰化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	运动粘度(40) , mm ² /s:320 粘度指数 (VI) :150 闪点 (COC) , ° C:285
公司地址	武汉市东西湖区融园国际A座1608室
联系电话	027-83257688 13162006901

产品详情

武汉链护士以维护链条无忧运行为核心任务，提供高温链条油、超高温链条油、链条润滑剂、链条清洗剂、链板润滑剂等5大系列产品，有效解决链条结焦、冒烟、滴油、不耐高温等问题。

C-Lubri Gaea NSO 320

无硅高温链条润滑油

本品是以特种合成油经特殊配方调制而成，具有极高粘附性，高温不滴落，挥发少，不会造成产品污染。广泛适用于高温链条、齿轮、滑轨等部位的润滑。

无硅高温链条润滑油性能特点

1. 具有黏度指数高、黏温性能好的特点，既能满足烘房高温润滑的要求，又能保证在常温下启动。
2. 具有较高的闪点，可保证设备安全工作。
3. 可在热氧化条件下发生分解反应，裂解成小分子物质的性能，使链条及轨道积炭极少，且清焦容易。
4. 特殊的分子结构使得产品具有良好的油漆相容性，不会造成烤漆面形成鱼眼、缩孔，也不会对烤漆面产生色差，对烤漆附着力无不良影响。

无硅高温链条润滑油典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡黄色	ASTM D156
运动粘度(40) , mm ² /s	320	ASTM D445
运动粘度(100) , mm ² /s	27.2	ASTM D445
粘度指数 (VI)	150	ASTM D2270
闪点 (COC) , ° C	285	ASTM D92
倾点 , ° C	-28	ASTM D97
酸值 , mg KOH/g	< 0.1	ASTM D664
锈蚀试验	通过	ASTM D665B
腐蚀 (45#钢 , 100 , 3h)	合格	ASTM D130
蒸发度 (200 , 2h) , %质量分数 < 8		ASTM D5800

无硅高温链条润滑油推荐应用

1. 适用于汽车烤漆烘房高温链条的润滑，不会造成“鱼眼”等现象。
2. 最高使用温度为280 。

无硅高温链条润滑油注意事项

1. 在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入。
2. 请勿与其它油品混用。
3. 在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故。

无硅高温链条润滑油包装规格

18L塑桶，208L铁桶

无硅高温链条润滑油产品储存

1. 任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。使用贮运过程中要防止异物污染。
2. 产品不应储存在超过 60 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。

无硅高温链条润滑油健康、安全和环保

1. 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
2. 健康、安全和环保的资料在C-Lubri 系列产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。
3. 同时应该注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。