

TPEE美国杜邦5555HS热稳定

产品名称	TPEE美国杜邦5555HS热稳定
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	54.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:5555HS
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

TPEE/5555HS/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 热稳定 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	0.7	%	
物理性能	泰伯磨耗量	CS-17轮	ASTM D-1044	-	mg/1000rev
	热畸变温度	@0.5Mpa	ASTM D-648	90	
	熔融指数		ASTM D-1238	8.5	g/10min
	泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044	112	mg/1000rev
	比重		ASTM D-792	1.20	
机械性能	揉曲模量	23	ASTM D-790	207	Mpa
	拉伸力	5%伸长	ASTM D-638	6.9	Mpa
		10%伸长	ASTM D-638	10.3	Mpa
	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂	J/m
	硬度计硬度		ASTM D-2240	55	
	初耐撕裂性能		ASTM D-1004	158	kn/m
	断裂拉伸力		ASTM D-638	40	Mpa
	断裂伸长		ASTM D-638	500	%
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	180	
	热畸变温度	@0.18Mpa	ASTM D-648	49	
	熔点		ASTM D-3418	203	

其它性能

耐揉曲切口增长
性能

ASTM D-1052 >1 × 10⁵